

NATURA®

צבע פנים על בסיס מים
פלט 512



תיאור כללי	מאפיינים
צבע פנים NATURA® פלט על בסיס מים (512) הוא צבע באיכות פרמיום, VOC 0, המספק שכבת גימור עמידה, דוחה כתמים, ורחיצה. NATURA® פלט על בסיס מים (512) הוא צבע המותאם אידיאלית לסביבת מגורים. הוא חסר ריח לעומת הצבעים הקונבנציונאליים המכילים רכיבים הנודעים כרכיבים נדיפים אורגאנית (VOC)	<ul style="list-style-type: none"> אינו מפיץ ריח VOC 0 חזרה מהירה לשימוש 100% שרף אקרילי מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים
מגבלות	מומלץ עבור
<ul style="list-style-type: none"> אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ- 10° צלזיוס (50° פרנהייט) 	משטחי דיקט חדש או צבוע, טיח, משטחי בנייה, או טפטים. עץ או מתכת צבועים או צבועים בצבעי יסוד; תקרה אקוסטית חדשה או צבועה.

מידע על המוצר		צבעים:									
פסטל בסיס	מידע טכני	סטנדרט:	—								
100% לטקס אקרילי	סוג הרכב	לבן (01)									
טיטניום דיאוקסיד	סוג פיגמנט	גווני בסיס:	—								
45.5%	אחוז מוצקים	בסיס גנקס® של בנג'מין מור: 1X, 2X, 3X, & 4X									
כושר כיסוי	לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	צבעים מיוחדים:	—								
375 – 425 Sq. Ft.	עובי שכבה — רטוב	צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417									
4.0 מ"ל	מומלץ — יבש										
1.8 מ"ל											
<p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.</p> <p>זמן ייבוש למגע 30 דקות (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה 1-2 שעות ו-50% לחות</p> <p>ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר</p> <p>מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות</p> <p>צמיגות 108 ± 2 KU</p> <p>נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק פלט (1.5-3.5 @ 85°)</p> <p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 11.8 ליברות (5.35 קילו) גלון</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>-מקסימום 32° צלזיוס</p>		<p>אישורים:</p> <p>עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC 0 בהתאם לשיטת הבדיקה של המכון לפיגמנטי מסטר (Master Painters Institute) #53, 53 X-Green, MPI 143 and 143 X- (ASTM E-84 Green Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל-ASTM E-84</p> <p>אנטי חיידקי – מוצר זה מכיל רכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבוע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חיידקי המונע צמיחת עובש או טחב על גבי המשטח הצבוע.</p>									
<p>תרכובות אורגאניות נדיפות (VOC)</p> <p>0 גרם / ליטר* 0 ליברות/ גלון</p> <p>VOC 0 לאחר הצביעה (עבור כל בסיס וכל צבע)</p>		<p>משמעותה של חותמת 'הבטחה ירוקה' היא שמוצר זה נבדק על ידי גוף שלישי עצמאי והשיג או עבר כל אחד מהסטנדרטים המופיעים בשורה הראשונה של הטבלה הבאה.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VOC (בכל צבע שהוא)</th> <th>MPI ביצועים 'ירוקים' Green Performance™</th> <th>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</th> <th>LEED®</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 גר' / ליטר</td> <td>כן</td> <td>כן</td> <td>כן</td> </tr> </tbody> </table> <p>מוצרים שיש להם חותמת של 'הבטחה ירוקה' הם גם מוצרים שמשיגים או עוברים את הקריטריונים המתפרסמים של הדרישות והביצועים הכימיקאליים, כולל בסטנדרטים המופיעים למטה, המבוססים על בדיקה של גוף שלישי עצמאי, אך לא אושר תחת מי מבין התקנים הללו.</p> <p>Green Seal® GS-11 2010</p>		VOC (בכל צבע שהוא)	MPI ביצועים 'ירוקים' Green Performance™	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®	0 גר' / ליטר	כן	כן	כן
VOC (בכל צבע שהוא)	MPI ביצועים 'ירוקים' Green Performance™	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®								
0 גר' / ליטר	כן	כן	כן								
<p>סיוע טכני:</p> <p>זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il, או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il</p>											



◇ הערכים המדווחים הם עבור צהוב. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים. משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

משטחים קשים: חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

אזהרה! אם אתה משפכטל, שייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרת. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרת יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

NATURA® מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. NATURA® יישמש צבע יסוד עבור עצמו, ויספק את הבסיס האופטימלי עבור שכבת הגימור העוקבת. משטחים חדשים יש לצבוע ב-2 שכבות. משטחים צבועים יש לצבוע בשכבה אחת או שתיים. בעוד שבזכות האיכות הגבוהה של המוצרים שלנו מספיקה לעתים שכבת צבע בודדת, חברת בנג'מין מור ממליצה על צביעת שתי שכבות בכדי להגיע למלוא האיכות של הצבע ועל מנת להשיג את ביצועי הצבע הטובים ביותר. **שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

לעץ ומוצרי:

שכבת יסוד: צבע יסוד NATURA® על בסיס מים (511)
שכבת גימור: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

לעץ מדמם (ארז וסקויה) השתמש בצבע יסוד פרש סטרט® אקרילי סופריוור (026), או בצבע יסוד פרש סטרט® אלקיד רב תכליתי (024)
שכבת גימור: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

לקיר גבס:

שכבת גימור/יסוד: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

לקיר טיח:

שכבת גימור/יסוד: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

למשטח מחוספס או מצולק:

שכבת יסוד: פילר לבלוקים סופר ספֶקֶק® לטקס (160) או פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶקֶק® לבנייה, פנים/חוץ (206)
שכבת גימור: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים, סמי-גלוס (514)
לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת גימור/יסוד: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספֶקֶק® HP אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספֶקֶק® HP אלקיד (P06)
שכבת גימור: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים, פלט (512)

למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב (P83) על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחיזה טובה יותר.

שכבת יסוד: לא נדרשת עבור משטחים שהוכנו כראוי

שכבת גימור: שכבה או שניים של צבע פנים NATURA® על בסיס מים

לצביעה מיוחדת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

הוראות יישום

ערבוב צבע: ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים.

הוראות צביעה: בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. צבע בנדיבות מאזור לא צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה.

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.		
תנאי משטח נוחים	תנאי משטח קשים	
לח (RH >50%) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (RH >50%) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח	
מברשת: ניילון / פוליאסטר רולר: איכות מעולה התזה: באיירלוס: לחץ: 2000-psi 2500 Tip: 0.013-0.017	הוסף אקסטנדר 518 או מים: עד 10% לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.	
	אין צורך בדילול	

ניקיון: רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה זמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'