

# ADVANCE®

## צבע פנים על בסיס מים ואלקיד (שמן) סמי גלוס 793



### תיאור כללי

צבע אלקיד (שמן) אמיל על בסיס מים באיכות פרימיום בעל מאפייני השתטחות מעולים כמו של צבע שמן. מספק גימור משיי חזק העמיד בפני רחיצות חוזרות. הוא קל ליישום ואינו מתיז בזמן היישום. ניתן לניקוי בקלות בעזרת סבון ומים.

### מאפיינים

- עמידות מעולה
- השתטחות מעולה
- זמן ייבוש מספיק ארוך
- אינו מתיז בזמן היישום
- יישום קל
- ניתן לניקוי בקלות
- חוסם כתמים

### מגבלות

- נדרשת היאחזות טובה לציפויי אמיל, לכה, או משטחים סינתטיים ועל כן יידרש ליטוש וצביעה בצבע יסוד מתאים. ראה צבעי יסוד/צבעי גימור בעמוד הבא.
- בהתאם לתנאי הייבוש ומזג האוויר, על מנת להגיע לחוזק האופטימאלי ולברק הסופי יש לחכות 30 יום.
- שייף צבע שמן או צבע מבריק לפני היישום של ADVANCE®

### מומלץ עבור

אידיאלי עבור דלתות פנים, עיטורים, ארונות, קירות, ותקרות. למשטחי דיקט, גבס, טיח, עץ או מתכת, צבעים או חדשים.

### מידע על המוצר

מידע טכני		צבעים	
<b>בסיס 1</b>	סוג הרכב	—	סטנדרט:
	אלקיד (שמן) על בסיס מים		לבן (01), שחור (80)
	סוג פיגמנט		גווני בסיס:
	טיטניום דיאוקסיד		בסיס גנקס® של בנג'מין מור: 1X, 2X, 3X, & 4X
	אחוז מוצקים		צבעים מיוחדים:
	37.1%		צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417
	כושר כיסוי		אישורים:
	8-10 מ"ר		עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC
	לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה		Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84
	עובי שכבה — רטוב		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</p> </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;"> <p>עומד בתקן LEED® (פנים לא פלט)</p> </div> </div>
	מומלץ — יבש		
	בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. ראה טבלה בעמוד הבא.		
	זמן ייבוש למגע		
	4-6 (ב-25° צלזיוס)		
	שעות 16		
	50% לחות לשכבה שנייה		
	שעות		
	חוזק הצבע והיאחזותו מתפתחים לאורך זמן. מנע שפשופים או החזרת מדפים/רהיטים במשך לפחות 3-5 ימים על מנת למנוע נזק לשכבת הגימור. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר		
	מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות		
	צמיגות		
	95 ± 3 KU		
	נקודת רתיחה		
	ללא		
	גלוס / ברק		
	סמי גלוס (50-60 @ 60°)		
	טמפרטורת משטח - מינימום		
	10° צלזיוס		
	בעת יישום הצבע - מקסימום		
	32° צלזיוס		
	ניתן לדילול בעזרת		
	מים נקיים		
	ניקוי של המדלל		
	מים נקיים		
	משקל פר גלון		
	10.9 ליברות (4.94 קילו)		
	טמפרטורת אחסון - מינימום		
	4.4° צלזיוס		
	- מקסימום		
	32° צלזיוס		
<b>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</b>			
48 גרם / ליטר* .40 ליברות/ גלון			

### סיוע טכני:

זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- [www.bmpaints.co.il](http://www.bmpaints.co.il), או באמצעות המייל - [info@bmpaints.co.il](mailto:info@bmpaints.co.il)

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס 1. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

## הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שאריות של אבק משטח הפנים של הקיר.

משטחים מטיחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מונק לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק pH-1 מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטיחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח.

שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

משטחי עץ צריכים להיות יבשים לחלוטין

**משטחים קשים:** חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזירות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.**

### צבעי יסוד/צבעי גימור

משטחים ערשנים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות הסתרה טובות ביותר השתמש בצבע יסוד פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) על בסיס מים של בנג'מין מור® מגוון באופן הקרוב ביותר לשכבת הגימור.

**שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

**ארונות – יש לטש את כל המשטחים (נייר לטש 220 או גס יותר) לפני הצביעה בצבע יסוד. ביצוע ליטוש עדין לפני שכבה שנייה יוביל לשכבת גימור חלקה יותר. על המשטח להיות נקי מאבק.**

### עץ, MDF, ותרמופיל

**שכבת יסוד:** שכבה של צבע יסוד פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) על בסיס מים (790)

**שכבת גימור:** שכבה או יותר של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### לימינציה (פורמיקה)

**שכבת יסוד:** שכבה של צבע יסוד פרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046).

**שכבת גימור:** שכבה או יותר של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### פלטטיק (ויניל) פורניר

**שכבת יסוד:** שכבה של צבע יסוד פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) על בסיס מים (790) לאחר הסרת חלקי פורניר על ידי מלטש (מלטש חשמלי עם נייר לטש 100 יעבוד היטב. ליטוש דיני צריך להיעשות באופן נמרץ)

**שכבת גימור:** שכבה או יותר של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### לקיר גבס:

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) על בסיס מים (790)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### לקיר טיח:

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה (N023) או צבע יסוד פרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### למשטח מחוספס או מצולק:

**שכבת יסוד:** פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספק® לבנייה, פנים/חוץ (206)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### לבטון יצוק חלק או טרומי:

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה (N023) או צבע יסוד פרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן) סמי גלוס על בסיס מים (793)

### למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP אלקיד (P06)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן)

סמי גלוס על בסיס מים (793)

### משטחים הצבועים בשמן גלוס

ליטוש המשטח יוביל להיאחזות הטובה ביותר של הצבע

**למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ולומיניום):** כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחיזה טובה יותר.

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP אקרילי (P04)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע פנים® ADVANCE אלקיד (שמן)

סמי גלוס על בסיס מים (793)

**לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים:** צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

### הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. **יישום צבע:** בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. צבע בבדיבות מאזור לא צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה.

יידרש אוורור משמעותי יותר בתנאים של לחות גבוהה על מנת לזרז את הייבוש של ADVANCE, בייחוד כשהצביעה היא על גבי משטחים אטומים, קשים, ולא נקבוביים. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.		
תנאי משטח נוחים	תנאי משטח קשים	תנאי משטח קשים מאוד
יבש (RH > 50%) וטמפרטורה בין 21°-32°	(RH < 50%) וטמפרטורה בין 10°-21°	(RH < 85%) או טמפרטורה נמוכה מ-10°
ADVANCE יתייבש באופן נורמאלי. זמן למגע: 4-6 שעות זמן לשכבה נוספת: 16 שעות	ADVANCE יתייבש לאט מהרגיל, אלא אם כן יבוצע: <b>ייבוש החדר בעזרת מאוורר ו/או הפעלת מזגן להפחתת הלחות</b>	אל תצבע עם ADVANCE

**התזה באיירלס:** לחץ נוזל: psi 1500-2500  
Tip: 0.011- 0.015

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים. רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים. **סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

### מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרכיבים ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש. **אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

**במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

## הרחק מהישג ידם של ילדים

### שמור מהתייבשות הצבע

### למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

### בדף המידע של 'בטיחות המוצר'