

# AURA® צבע לאמבטיה וספא

צבע פנים על בסיס מים  
גימור מט 532



Benjamin Moore®

## תיאור כללי

צבע AURA® גימור מט לאמבטיה וספא מספק שכבת פנים באיכות פרמיום שפותחה לספק ביצועים אופטימליים בסביבות עם לחות גבוהה כמו חדרי אמבטיה וחדרי ספא. בשילוב היתרונות של טכנולוגיית ה-Color Lock ודחיית כתמי העובש, מתקבל צבע יוצא דופן ועמיד בצורה בלתי רגילה.

## מאפיינים

- אופטימלי לסביבה לחה
- כושר הסתרה מעולה במעט שכבות
- טכנולוגיית Color Lock®, ללא שחיקת צבע.
- VOC 0, אינו מפיץ ריח
- צבע ויסוד באחד
- רחיצת כתמים בקלות
- תיקון בקלות
- מספק ציפוי עמיד כנגד כתמי עובש

## מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ- 10° צלזיוס (50° פרנהייט)
- ניתן להוסיף לצבע AURA® אך ורק פיגמנטי גנקס (Genex®) על בסיס מים

## מומלץ עבור

ליישום בחדרי אמבטיה וסאונה. משטחי דיקט חדש או צבוע, טיח, משטחי בנייה, או טפטים. עץ או מתכת צבועים או צבועים בצבעי יסוד. אפשר לצבע להתייבש שבועיים לפני רחיצה.

## מידע על המוצר

	<p><b>צבעים – סטנדרט:</b> אין גוונים מעורבבים זמינים</p>						
<p><b>פסטל בסיס</b></p> <p>סוג הרכב שרף אקרילי ושרפים רשומים</p>	<p><b>גווני בסיס:</b> — גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: 1X, 2X, 3X, &amp; 4X</p>						
<p>סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד</p> <p>אחוז מוצקים 45.1%</p>	<p><b>צבעים מיוחדים:</b> — צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417</p>						
<p>כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה</p> <p>350 – 450 Sq. Ft.</p>	<p><b>אישורים:</b> עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC 0 VOC 0 בהתאם לשיטת הבדיקה 24 של ה-EPA</p>						
<p>עובי שכבה מומלץ</p> <p>4.0 מיל. רטוב 1.0 מיל. יבש</p>	<p>3 X- Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84</p>						
<p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.</p> <p>זמן ייבוש (ב-25° צלזיוס)</p> <p>למגע לשכבה שנייה</p> <p>שעה שעה</p> <p>50% לחות</p> <p>ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר</p> <p>מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות</p>	<p><b>אנטי חיידקי –</b> מוצר זה מכיל רכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבוע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חיידקי המונע צמיחת עובש או טחב על גבי המשטח הצבוע.</p>						
<p>צמיגות 99 ± 3 KU</p> <p>נקודת רתיחה ללא</p> <p>גלוס / ברק פלט (3-4.5 @ 85°)</p>	<p><b>משמעותה של חותמת 'הבטחה ירוקה' היא שמוצר זה נבדק על ידי גוף שלישי עצמאי והשיג או עבר כל אחד מהסטנדרטים המופיעים בשורה הראשונה של הטבלה הבאה.</b></p>						
<p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת ראה טבלה</p> <p>ניקוי של המדלל מים נקיים</p> <p>משקל פר 11.4 ליברות (5.17 קילו)</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>-מקסימום 32° צלזיוס</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="901 1534 1077 1668"> <p>VOC (בכל צבע שהוא)</p> </td> <td data-bbox="1077 1534 1316 1668"> <p>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</p> </td> <td data-bbox="1316 1534 1508 1668"> <p>LEED®</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1668 1077 1691"> <p>0 גר' / ליטר</p> </td> <td data-bbox="1077 1668 1316 1691"> <p>ק</p> </td> <td data-bbox="1316 1668 1508 1691"> <p>ק</p> </td> </tr> </table>	<p>VOC (בכל צבע שהוא)</p>	<p>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</p>	<p>LEED®</p>	<p>0 גר' / ליטר</p>	<p>ק</p>	<p>ק</p>
<p>VOC (בכל צבע שהוא)</p>	<p>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</p>	<p>LEED®</p>					
<p>0 גר' / ליטר</p>	<p>ק</p>	<p>ק</p>					
<p><b>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</b></p> <p>0 גרם / ליטר* 0 ליברות / גלון</p> <p>0 VOC לאחר הצביעה (עבור כל צבע בסיס וכל צבע)</p>	<p><b>סיוע טכני:</b> זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- <a href="http://www.bmpaints.co.il">www.bmpaints.co.il</a>, או באמצעות המייל - <a href="mailto:info@bmpaints.co.il">info@bmpaints.co.il</a></p>						



◊ הערכים המדווחים הם עבור פסטל בסיס. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

## הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד® AURA מט לאמבטיה וספא לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים.

פעפוע של חומרי פעילי שטח היא בעיה נפוצה באזורים בהם הלחות מתרכזת בקירות כמו בחדרי אמבטיה וספא. בעוד שלצבע AURA® גימור מט לאמבטיה וספא יש יכולת מעולה להחייט פעפוע של חומרים פעילי שטח כשהיא מיושמת על משטח חדש, כתמים של חומרים פעילי שטח קיימים עלולים להדור מבעד לשכבת צבע AURA® גימור מט לאמבטיה וספא, אם לא תסיר אותם לפני הצביעה. משטחים צבועים יש לשטוף ביסודיות ולאפשר להם להתייבש לפני צביעה בצבע AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

משטחים מטיחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטיחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. **משטחים קשים:** חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה.** השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

### צבעי יסוד/צבעי גימור

AURA® גימור מט לאמבטיה וספא מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. משטחים חדשים יש לצבוע ב-2 שכבות. משטחים צבועים יש לצבוע בשכבה אחת או שתיים.

**שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד AURA® על מנת להשיג כושר הסתרה מקסימאלי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

### לעץ ומוצרי:

**שכבת יסוד:** לעץ רגיל השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה (N023) או בפרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046). **לעץ מדמם כמו ארז וסקויה,** השתמש בצבע יסוד מבוסס שמן פרש סטרט® רב תכליתי (024) או באמייל אלקיד תת-שכבתי (217)

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

### למשטח דיקט/קיר טיח:

**שכבת יסוד/גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

### למשטח מחוספס או מצולק:

**שכבת יסוד:** פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ (206)

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

### לבטון יצוק חלק או טרומי:

**שכבת יסוד/גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

### למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® HP אקרילי (P04) שכבת גימור: שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

**למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום):** כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחיזה טובה יותר.

**שכבת יסוד:** אינה נדרשת עבור משטחים המוכנים כראוי.

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

**לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים:** שכבות צבע שמן קיימות יש ללטש על מנת לעמעם את הברק שלהן, ואז לצבוע בעזרת צבע יסוד ריגל קלאסיק פנים באיכות פרמיום (N216) לפני צביעה בצבע AURA® גימור מט לאמבטיה וספא.

## הוראות יישום

**ערבוב צבע:** ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. השתמש באותן טכניקות צביעה עבור כל שכבות צבע פנים עם VOC נמוך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בנג'מין מור ממליצה על שימוש במברשת ניילון פוליאסטר חזקה במיוחד.

לצבע AURA® השתטחות מעולה. אל תצבע שוב בניסיון להחליק כתמי צבע.

אנחנו ממליצים על שימוש ברולר "AURA® NAP 3/8 עמיד בפני נזילות של בנג'מין מור® לקבלת התוצאות הטובות ביותר. AURA® מתייבשת מהר יותר מצבעים אקריליים אחרים, כך שהימנע מסימני חפיפה על ידי שמירה על קצוות רטובים.

צבע בעזרת הרולר פסים אנכיים ברוחב של כמטר.

אם אתה רואה שהקצוות מתחילים להתייבש או שספספת נקודה והצבע כבר 'התייבש' על הקיר, אפשר לצבע להתייבש לחלוטין לפני שאתה מבצע תיקוני צבע.

מוצר זה ניתן גם להתזה. ראה טבלה:

<p>ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.</p>	
<p><b>תנאי משטח נוחים</b></p> <p>לח (&gt;50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.</p>	<p><b>תנאי משטח קשים</b></p> <p>יבש (&gt;50% RH) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח</p>
<p><b>מברשת:</b> ניילון / פוליאסטר</p> <p><b>רולר:</b> איכות מעולה</p> <p><b>התזה באיירלוס:</b> לחץ: 1000-2000 psi Tip: 0.013-0.017</p>	<p>הוסף אקסטנדר 518 או מים:</p> <p>עד 10%</p> <p><b>לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים.</b></p>

**ניקיון:** רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

**סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

### מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

**אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשוי נשימה, או פגיעה בפריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בדרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשוי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשוי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

**במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

## הרחק מהישג ידם של ילדים

### שמור מהתייבשות הצבע

### למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

### בדף המידע של 'בטיחות המוצר'