

### מאפיינים

- כושר הסתרה מעולה ויישום קל
- ללא התזה בצביעה עם רולר
- גוונים שמחזירים את בוהק התקרה ומובילים לפיזור אור מקסימאלי
- בקירות גבס מהווה צבע יסוד עבור עצמו
- גימור פלט אחיד ויפהפה
- VOC 0

### תיאור כללי

צבע באיכות פרימיום, ציפוי אקרילי בנוסחה ייחודית עבור תקרות.


### מומלץ עבור

תקרות בבתים פרטיים או באזורים מסחריים, לגימור באיכות פרימיום. למשטחי עץ, טפטים, תקרה אקוסטית, בנייה טרומית, טיח, ומשטחי תקרה נוספים, חדשים או צבועים.

### מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-10° צלזיוס (50° פרנהייט) או גבוה מ-32° צלזיוס (90° פרנהייט)
- לא מתאים לשטחים עם תנועה רבה, הנדרשים לניקוי מתמיד

### מידע על המוצר

<p><b>מידע טכני</b> ♦</p> <p><b>פסטל בסיס</b></p> <p>סוג הרכב: טקס אקרילי</p> <p>סוג פיגמנט: טיטניום דיאוקסיד</p> <p>אחוז מוצקים: 36.5%</p> <p>כושר כיסוי: 8-10 מ"ר לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה</p> <p>עובי שכבה: 3.8 מיל. רטוב / 1.4 מיל. מומלץ יבש</p> <p>בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.</p> <p>זמן ייבוש: למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה 1-2 שעות ו-50% לחות</p> <p>ניתן לרוחץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות</p> <p>צמיגות: 103 ± 3 KU</p> <p>נקודת רתיחה: ללא גלוס / ברק פלט (0-2 @ 85°)</p> <p>טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס</p> <p>בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס</p> <p>ניתן לדילול בעזרת ראה טבלה</p> <p>ניקוי של המדלל: מים נקיים</p> <p>משקל פר גלון: 11.9 ליברות (5.4 קילו)</p> <p>טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס</p> <p>- מקסימום 32° צלזיוס</p>	<p><b>צבעים – סטנדרט:</b></p> <p>לבן 09 508</p> <p>— <b>גווני בסיס:</b></p> <p>בסיס גנגס® של בנג'מין מור: 1X, 2X, 3X, &amp; 4X</p> <p>— <b>צבעים מיוחדים:</b></p> <p>אין צבעים זמניים</p>						
<p><b>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</b></p> <p>0 גרם / ליטר* 0 ליברות/ גלון</p>	<p><b>אישורים:</b></p> <p>עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC 0 VOC בהתאם לשיטת הבדיקה 24</p> <p>ASTM E-84, Class A (0-25) #53, על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל-</p> <p><b>אנטי חיידקי</b> – מוצר זה מכיל רכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבוע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חיידקי המונע צמיחת עובש או טחב על גבי המשטח הצבוע.</p> <div data-bbox="1141 1384 1444 1503">  </div> <table border="1" data-bbox="853 1534 1460 1680"> <tr> <td>VOC (בכל צבע שהוא)</td> <td>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</td> <td>LEED®</td> </tr> <tr> <td>49 גר' / ליטר</td> <td>P</td> <td>P</td> </tr> </table>	VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®	49 גר' / ליטר	P	P
VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®					
49 גר' / ליטר	P	P					
	<p><b>סיוע טכני:</b></p> <p>זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- <a href="http://www.bmpaints.co.il">www.bmpaints.co.il</a>, או באמצעות המייל - <a href="mailto:info@bmpaints.co.il">info@bmpaints.co.il</a></p>						

♦ הערכים המדווחים הם עבור בסיס פסטל. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

## הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר את אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

**משטחים קשים:** חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרת. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרת יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה.** השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

## צבעי יסוד/צבעי גימור

צבע יסוד פרש סטרט<sup>®</sup> High Hiding לכל מטרה (046) הוא צבע היסוד המועדף על פי רוב. משטחים חדשים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות הטובות ביותר, דלל את צבע היסוד כך שיתקבל הגוון הדומה ביותר לצבע הגימור, בייחוד כאשר שינוי צבע מובהק נדרש.

**שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

## עץ ומוצרי:

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פרש סטרט<sup>®</sup> High Hiding לכל מטרה (046) או פרש סטרט אלקיד עם תת-שכבת אמיל (217)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

**לקיר גבס:** שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט<sup>®</sup> High Hiding לכל מטרה (046) או מוצר זה.

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

## לקיר טיח:

**שכבת יסוד:** צבע יסוד פרש סטרט 100% אקרילי לכל מטרה (N023) או צבע יסוד פרש סטרט<sup>®</sup> High Hiding לכל מטרה (046)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

## למשטח מחוספס או מצולק:

**שכבת יסוד:** פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶק<sup>®</sup> לבנייה, פנים/חוץ (206)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

## לבטון יצוק חלק או טרומי:

**שכבת יסוד:** איטום פנים/חוץ 100% אקרילי סופר ספֶק<sup>®</sup> לבנייה (N066) או צבע יסוד פרש סטרט 100% אקרילי לכל מטרה (N023)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

## למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספֶק<sup>®</sup> אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספֶק<sup>®</sup> אלקיד (P06)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508)

של בנג'מין מור

**הערה לתקרות מנומרות:** סוגים מסוימים של תקרות מנומרות הם למעשה תקרות רגישות למים והם דורשים אוטם יסוד אלקידי לפני צביעת שכבת גימור

**שכבת יסוד:** פרש סטרט אלקיד עם תת-שכבת אמיל (217)

**שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע התקרה על בסיס מים (508) של בנג'מין מור

**לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים:** צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

## הוראות יישום

**ערבוב צבע:** ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. **יישום צבע:** בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור<sup>®</sup>, רולר פרמיום של בנג'מין מור<sup>®</sup>, או מוצר זהה. צבע בנדיבות מאזור לא צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה.

אם הפינות מתייבשות לך מהר מידי או שאתה שם לב שפספסת נקודה והצבע כבר התייבש, אפשר לו להתייבש לחלוטין לפני שאתה מתקן את האזור.

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור <sup>®</sup> כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
<b>תנאי משטח נוחים</b>	<b>תנאי משטח קשים</b>
לח (>50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (>50% RH) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
<b>מברשת:</b> ניילון / פוליאסטר	<b>הוסף אקסטנדר 518 או מים:</b>
<b>רולר:</b> איכות מעולה כיוסו רולר 3/8"	<b>עד 10% (8 fl. oz)</b>
<b>התזה באיירלוס:</b> לחץ: 1000-2000 psi Tip: 0.013-0.017	<b>לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.</b>

**ניקיון:** רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים. **סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

## מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידך בייסודיות לאחר השימוש. **אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ בייסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

**במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

## הרחק מהישג ידם של ילדים

## שמור מהתייבשות הצבע

## למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

## בדף המידע של 'בטיחות המוצר'