

מאפיינים

- ציפוי מגן שקוף ליישום על גבי משטחי דק צבועים ב-Arborcoat® שקוף (637) ושקוף למחצה (638).
- הציפוי מאפשר 'רענון' תקופתי של הצבעים ב-Arborcoat® שקוף (637) ושקוף למחצה (638) ומשווה להם מראה חדש.
- מיועד לייפות ולהוות הגנה עבור משטחי דק וריהוט. ציפוי מגן מפני טחב. ציפוי דוחה מים. ציפוי דוחה קילופים. הגנת UV כפולה למערכות דק. גימור ברק מעומעם, יכול לשמש כשכבת גימור עבור Arborcoat® אטום למחצה (639)

תיאור כללי

שכבת גימור 100% אקרילית באיכות פרימיום עבור מערכת הצבעים Waterborne exterior של Arborcoat® של בנג'מין מור. משמש כשכבת הגנה על גבי שכבת צבע שקופה (637) ושקופה למחצה (638) למשטחי דק או משטחים נוספים הזקוקים לתוספת הגנה איכותית מפני שחיקה. יכול לשמש גם כשכבת גימור עבור Arborcoat® אטום למחצה (639) כשגימור בעל ברק מעומעם הוא הגימור הרצוי.

מומלץ עבור

לשימוש פרטי או מסחרי כשנדרש גימור באיכות פרמיום. לשימוש חוץ על משטחי דק וריהוט.

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4°C (40° פרנהייט).
- תנאי לחות גבוהים יאריכו את זמן הייבוש והייבוש המלא.
- השתמש כשכבת גימור רק עבור צבעי Arborcoat® שקוף, שקוף למחצה, ואטום למחצה.

מידע על המוצר

שקוף	מידע טכני	צבעים: – סטנדרט:
100% לטקס אקרילי	סוג הרכב	שקוף
N/A	סוג פיגמנט	— מדללי בסיס:
25%	אחוז מוצקים	לא קיימים
כ-10 מ"ר	כושר כיסוי	— צבעים מיוחדים:
לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417
מינימום מ"ל רטוב	עובי שכבה —	אישורים:
מינימום מ"ל יבש	מומלץ —	עמידה בכל התחומים הקשורים באשורר ה-VOC
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. אל תשתמש בכמות פחותה מ-28 מ"ר לגלון. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.		
30 דקות	זמן ייבוש (ב-25° צלזיוס)	
	ו-50% לחות לשכבה שנייה	
לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר. המתן 24 שעות לפני השימוש בדקים.		
נדיפות, התקבצות	מתייבש על ידי	
62 ± 2 KU	צמיגות	
ללא	נקודת רתיחה	
ברק מעומעם	גלוס / ברק	
טמפרטורת משטח - מינימום 4.4° צלזיוס		
32° צלזיוס	בעת יישום הצבע -מקסימום	
על המשטח להיות יבש ולפחות ב-5° מעל לנקודת טמפרטורת הטל		
ראה טבלה	ניתן לדילול בעזרת	סיוע טכני:
מים נקיים	ניקוי של המדלל	זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il
משקל פר גלון (3.85 קילו)	משקל פר גלון	
טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס		
32° צלזיוס	-מקסימום	
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)		
0.66 ליברות / גלון	79 גרם / ליטר	

◊ הערכים המדווחים הם עבור הצבעים המוצגים. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

כשמטרת היישום היא שכבת הגנה ניתנת לניקוי וחיידוש, נקה היטב מכלוכים משטחים צבועים ועמידים למזג אוויר בעזרת Multi-Purpose Cleaner (318) משטחים צבועים ב-Arborcoat שקוף (637) ושקוף למחצה (638) יש לשפץ לפני היישום התקופתי של שכבת ציפוי המגן השקופה. אזורים לא עמידים למזג אוויר כמו מרזבים, תקרות או קירות מוגנים, יש לשטוף בעזרת Multi-Purpose Cleaner (N318) של בנג'מין מור ולשטוף בזרם חזק בעזרת צינור גינה על מנת להסיר מלחים שעשויים להימצא על המשטח ופוגעים בטיב האיחזות הצבע.

אזהרה! אם אתה משפטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

הוראות יישום

שכבת ציפוי מגן שקוף Arborcoat® הינה חלק ממערכת צביעה. יש ליישם אותה על גבי צבעי Arborcoat® שקוף (637) ושקוף למחצה (638) כשהם עצמם משמעים לצביעת משטחי דק או משטחים מאוזנים אחרים. ניתן ליישם את שכבת ציפוי המגן שקוף Arborcoat® בין שעה לשלוש אחרי צביעת הבסיס כתלות בתנאי הלחות והטמפרטורה. ניתן לשימוש גם עבור Arborcoat® אטום למחצה (639) כשגימור בעל ברק מעומעם הוא הגימור הרצוי.

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. מברשת עדיפה מכל אמצעי אחר לצביעה. בשימוש בעזרת רולר, ספריי, או מטלית טבולה, מומלץ על צביעה חוזרת על מנת לשפר את אחידות הצבע. צבע לא יותר מן הכמות שמכיל מיכל אחד. שכבה אחת של צבע תספק הגנה מתאימה. שכבות נוספות עלולות להוביל לברק מוגבר או לא אחיד.

יש להתחיל בניסיון על קטע קטן של אותו עץ בדיוק העומד לצביעה. גוון הצבע והברק שלו עשוי להשתנות כתלות לסוג העץ – הצבע, המרקם, הנקבוביות ומקום החיתוך שלו.

צבע באופן אחיד ואפשר לצבע לחדור לתוך העץ. צבע מאזור יבש לאזור רטוב, ועצור בנקודות עצירה טבעיות כמו מדרגות או קצוות. כדי למזער סימני חפיפה, דאג שתמיד יהיה קצה רטוב. על חיפוי עץ אופקי צבע מקטעים של 2-3 לוחות כל פעם לאורך הבית כולו. הנמך את הסולם והמשך באותו אופן עד לסיום כל הצד. חיפוי עץ אנכי יש לצבוע באותו עיקרון – מלמעלה למטה. אף פעם אל תעצור באמצע הקיר; המשך עד לנקודת עצירה טבעית כמו חלון.

אין להשתמש בכמויות עודפות. שימוש כזה ימנע יבוש מלא ועלול לגרום למראה צבע אטום יותר. אין לצבוע בחשיפה ישירה לשמש, צביעה כזו לא תאפשר חדירות מלאה של הצבע ויגרום לסימני חפיפה.

צבע כאשר הטמפרטורה בחוץ כמו גם טמפרטורת המשטח נעה בין 4.4° צלזיוס (40° פרנהייט) ל-32° צלזיוס (90° פרנהייט).

דילול / ניקיון

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן יבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
תנאי משטח נוזלים לח (>50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. מעט עד כלל לא חשיפה לרוח.	תנאי משטח קשים יבש (>50% RH) חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
מברשת: ניילון / פוליאסטר רולר: איכות מעולה ניילון / פוליאסטר התזה: באיירלוס: לחץ: 800-psi Tip: 0.011-0.015	הוסף אקסטנדר 518 או מים: עד 8 fl. Oz לגלון צבע לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.

השתמש במים וסבון.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרכיבים ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן היבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'