



## תיאור כללי

נוסחה ייחודית של צבע אטום למחצה, 100% אקרילי באיכות פרימיום, שנועדה לחדור לתוך העץ ולהגן עליו מפני שחיקה, ולייפות מוצרי עץ, דקים, גדרות, מעקות, וריהוט. הצבע אטום למחצה מה שמאפשר לנראות ולצבע הטבעי של העץ להיראות מבעד לצבע. ניתן לצפות את ה-Arborcoat® האטום למחצה בצבע ציפוי Arborcoat® על בסיס מים (636) להשגת מראה מעט מבריק.

## מאפיינים

- מספק צבע והגנה באופן שמשמר את מרקם ונראות העץ.
- האטימות למחצה של מוצר זה הופכת אותו לאידיאלי בהפחתת שונות בגוון, תוך שימור נראות העץ.
- דוחה קילופים
- מתאים לעץ חדש. אידיאלי לעץ רך כמו ארז ואורן.
- נוסחה ייחודית לחדירת צבע, הגנה, וייפוי דקים וריהוט.
- ציפוי דוחה טחב
- ציפוי דוחה מים

## מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4° צלזיוס (40° פרנהייט).
- לא מומלץ לשימוש על גבי עץ צבוע או מוכתם, אלא לאחר הסרה מוחלטת של שכבת הצבע הקודמת.
- על אחוזי הלחות של המצע להיות עד 15%. צבעים בהירים יש לבדוק על משטח קטן לגיוון מדויק לפני צביעה.
- לא מומלץ לשימוש על עץ כבד.
- למראה מעט מבריק השתמש במיכל צבע בודד של צבע ציפוי Arborcoat® על בסיס מים (636).

## מומלץ עבור

לשימוש פרטי או מסחרי כשנדרש גימור באיכות פרמיום. לשימוש חיצוני על דקים, גדרות, מעקות, וריהוט.

## מידע על המוצר

צבעים – סטנדרט:	
לבן בסיס	סוג הרכב
100% לטקס אקרילי	סוג פיגמנט
36%	אחוז מוצקים
כושר כיסוי	לגלון על פי
27-37 מ"ר	ההמלצות לעובי שכבה
עובי שכבה	—
3.5-4.8 מיל. רטוב	—
1.3-1.7 מיל. יבש	—
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.	זמן ייבוש
30 דקות	למגע
(ב-25° צלזיוס)	50% לחות
לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו להארכת זמני הייבוש. המתן 48 שעות לפני חזרה לשימוש בדק.	לשכבה שנייה
3-4 שעות	לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו להארכת זמני הייבוש. המתן 48 שעות לפני חזרה לשימוש בדק.
מתייבש על ידי	נדיפות, התקבצות
צמיגות	72 ± 3 KU
נקודת רתיחה	ללא
גלוס / ברק	פלט
טמפרטורת משטח - מינימום	4.4° צלזיוס
בעת יישום הצבע - מקסימום	32° צלזיוס
ניתן לדילול בעזרת	ראה טבלה
ניקוי של המדלל	מים נקיים
משקל פר	10.3 ליברות (4.67 קילו)
טמפרטורת אחסון - מינימום	4.4° צלזיוס
- מקסימום	32° צלזיוס
<b>סיוע טכני:</b>	
זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- <a href="http://www.bmpaints.co.il">www.bmpaints.co.il</a> , או באמצעות המייל - <a href="mailto:info@bmpaints.co.il">info@bmpaints.co.il</a>	
<b>תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)</b>	
93 גרם / ליטר	0.78 ליברות / גלון

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס לבן. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
<b>תנאי משטח נוחים</b> לח (RH >50%) ללא חשיפה ישירה לשמש. מעט עד כלל לא חשיפה לרוח.	<b>תנאי משטח קשים</b> יבש (RH >50%) חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
<b>מברשת:</b> ניילון / פוליאסטר <b>רולר:</b> איכות מעולה כיסוי רולר "3/8" <b>התזה:</b> <b>באיירלוס:</b> לחץ: 1200-1800 psi Tip: 0.011-0.015	<b>הוסף אקסטנדר 518 או מים:</b> עד 8 fl. Oz לגלון צבע <b>לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.</b>

ביצועים אופטימליים יושגו כאשר מצע העץ יהיה נקי ויבש. מוצר זה צריך את התנאים על מנת לחדור.  
**עץ חדש:** יש להשתמש במחליק Brightener & Neutralizer (317) של בנג'מין מור או לשייף ביסודיות במעקות עץ, עיטורים, או לוחות דק על מנת להסיר את שכבת הזיגוג לאיפשוש חדירה ואחיזה מיטבית של הצבע. לאחר הכנת המשטח בדוק את החדירות שלו על ידי טפטוף כמה טיפות מים. אם המים לא חודרים במהירות בצע שוב את פעולות ההכנה או צור קשר עם נציג בנג'מין מור.  
**עץ ישן:** לפני הצביעה, יש להשתמש ב- Restore for Gray & WeatherWood (316) של בנג'מין מור. עקוב אחר ההוראות עד להשגת צליל המשטח (יש להסיר סיבי עץ רופפים או פגומים).  
**עץ צבוע:** במשטחי דק יש להסיר את שכבת הצבע הקודמת לחלוטין. צבעים או כתמים ניתן להסיר על ידי מלטשת או להשתמש ב- Finish Remover (315) של בנג'מין מור.  
**טחב:** יש להסיר כתמי טחב בעזרת Clean (318) של בנג'מין מור לפני צביעת המשטח.

**שים לב:** עיין בעלון הטכני ובעלון לבטיחות חומרים מס' 315, 316, 317 ו-318 להוראות לשימוש נאות.

השתמש במים וסבון.

**סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

**מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה**

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

**אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

**במקרה שנשפך צבע -** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה.** השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

**הוראות יישום**

לפני צביעת הגימור וודא שיש ברשותך מספיק צבע מאוחסן או מעורבב, על מנת לסיים את כל הקטע.

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. מברשת עדיפה מכל אמצעי אחר לצביעה. בשימוש בעזרת רולר, ספריי, או מטלית טבולה, מומלץ על צביעה חוזרת על מנת לשפר את אחידות הצבע. צבע לא יותר מן הכמות שמכיל מיכל אחד. למשטחים מוכנים כראוי מספיקה שכבה אחת של צבע.

יש להתחיל בניסיון על קטע קטן של אותו עץ בדיוק העומד לצביעה. גוון הצבע והברק שלו עשוי להשתנות כתלות לסוג העץ - הצבע, המרקם, הנקבוביות ומקום החיתוך שלו.

צבע באופן אחיד ואפשר לצבע לחדור לתוך העץ. צבע מאזור יבש לאזור רטוב, ועצור בנקודות עצירה טבעיות כמו מדרגות או קצוות. כדי למזער סימני חפיפה, דאג שתימיד יהיה קצה רטוב. על חיפוי עץ אופקי צבע מקטעים של 2-3 לוחות כל פעם לאורך הבית כולו. הנמך את הסולם והמשך באותו אופן עד לסיום כל הצד. חיפוי עץ אנכי יש לצבוע באותו עיקרון - מלמעלה למטה. אף פעם אל תעצור באמצע הקיר; המשך עד לנקודת עצירה טבעית כמו חלון.

אין להשתמש בכמויות עודפות. שימוש כזה ימנע ייבוש מלא ועלול לגרום למראה צבע אטום יותר. אין לצבוע בחשיפה ישירה לשמש, צביעה כזו לא תאפשר חדירות מלאה של הצבע ויגרום לסימני חפיפה.

צבע כאשר הטמפרטורה בחוץ כמו גם טמפרטורת המשטח נעה בין 4.4° צלזיוס (40° פרנהייט) ל-32° צלזיוס (90° פרנהייט).

**הרחק מהישג ידם של ילדים**

**שמור מהתייבשות הצבע**

**למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין**

**בדף המידע של 'בטיחות המוצר'**