

תיאור כללי

מוצר איכותי זה מצפה את העץ תוך שהוא שומר על המרקם הטבעי שלו ולא מטשטש את הנראות של העץ. מיוצר בנוסחה ייחודית להגנה וייפוי כל סוגי משטחי העץ כולל ארז, סקויה, ועץ מטופל בלחץ. מאופיין ביישום קל, גימור מט עמיד מאוד, ייבוש מהיר, ניקוי בעזרת מים, ושימור צבע מעולה. משמש גם כמוצר מעולה לציפוי משטחי דק ישנים העמידים למזג אוויר.

מאפיינים

- אידיאלי עבור עץ מטופל בלחץ, ארז, וסקויה.
- עמידות מעולה
- זרימה והשטחה מעולים
- מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים.
- מוצר מעולה עם עמידות מצוינת לשלפוחיות וקילופים.
- הגנה מושלמת מפני צמיחת טחב על שכבת הצבע.
- יישום קל, ניתן לנקות בעזרת מים וסבון

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4°C (40°F פרנהייט).
- על אחוזי הלחות של מצע העץ להיות עד 15%.
- בצביעת דק, אפשר ייבוש של 48 שעות לפני החזרת ריהוט והשימוש בדק.
- בצביעת משטחים חדשים אפשר 30 ימי ייבוש לפני שטיפה.

מומלץ עבור

לשימוש פרטי או מסחרי כשנדרש גימור באיכות פרמיום. עץ פנים או חוץ, ישן או חדש, ועץ צבוע או מוכתם. בחירה אידיאלית לצביעת דק חוץ ישן ומוכתם.

מידע על המוצר

פסטל בסיס	מידע טכני	צבעים – סטנדרט:
100% לטקס אקרילי	סוג הרכב	לא זמין
טיטניום דיאוקסיד	סוג פיגמנט	מדללי בסיס Gennex®:
38%	אחוז מוצקים	1X, 2X, 3X, & 4X
כושר כיסוי	לליטר על פי	צבעים מיוחדים:
300 – 400 Sq. Ft.	ההמלצות לעובי שכבה	צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417
עובי שכבה — רטוב 4.0-5.3 מיל.	מומלץ — יבש 1.4-1.9 מיל.	אישורים:
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.		עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC
זמן ייבוש למגע	שעה אחת (ב-25° צלזיוס)	Master Painters Institute MPI #16
לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר. המתן 48 שעות לפני השימוש בדקים.	מתייבש על ידי	
נדיפות, התקבצות	צמיגות	
94 ± 3 KU	נקודת רתיחה	
ללא	גלוס / ברק	
מט (0-6 @ 85°)	טמפרטורת משטח - מינימום	
4.4° צלזיוס	בעת יישום הצבע - מקסימום	
32° צלזיוס	ניתן לדילול בעזרת	
ראה טבלה	ניקוי של המדלל	
מים נקיים	משקל פר	
11.9 ליברות (5.39 קילו)	טמפרטורת אחסון - מינימום	
4.4° צלזיוס	- מקסימום	
32° צלזיוס		
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)		סיוע טכני:
93 גרם / ליטר	0.78 ליברות / גלון	זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס פסטל. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

ניתן לצבוע על גבי עץ צבוע או מוכתם כאשר הוא במצב טוב. אם ישנם קילופים רבים יש להסיר את שכבת הצבע כולה. ביצועים אופטימליים יושגו כאשר מצע העץ יהיה נקי ויבש. **עץ חדש:** חיפוי עץ חלקים, עיטורים, או לוחות דק, יש לשייף ביסודיות או יש להשתמש במחליק Brightener & Neutralizer (317) של בנג'מין מור על מנת להסיר את שכבת הזיגוג לאיפשוור חדירה ואחיזה מיטבית של הצבע. לאחר הכנת המשטח בדוק את החדירות שלו על ידי טפטוף כמה טיפות מים. אם המים לא חודרים במהירות בצע שוב את פעולות ההכנה או צור קשר עם נציג בנג'מין מור.

עץ חוץ: לפני הצביעה, יש להשתמש ב- Restore for Gray & WeatherWood (316) של בנג'מין מור. עקוב אחר ההוראות עד להשגת צליל המשטח (יש להסיר סיבי עץ רופפים או פגומים).

משטחים צבועים: ניתן לצבוע על גבי עץ צבוע או מוכתם כאשר הוא במצב טוב. אם ישנם קילופים רבים על משטחי הדק יש להסיר את שכבת הצבע הקודמת לחלוטין בעזרת מלטשת רצפות או בעזרת שימוש ב- Finish Remover (315) של בנג'מין מור.

אזורים פגיעים למזג אוויר כמו מרזבים, תקרות או קירות מוגנים, יש לשטוף בעזרת Multi-Purpose Cleaner (318) של בנג'מין מור ולשטוף בזרם חזק בעזרת צינור גינה על מנת להסיר מלחים שעשויים להימצא על המשטח ופוגעים בטיב האיחזות הצבע.

משטחי דק מורכב חוץ: לפני הצביעה, יש לנקות את המשטח בעזרת שימוש ב- Composite Deck Cleaner (313) של בנג'מין מור. אפשר ייבוש מלא של הדק לפני הצביעה.

טחב: יש להסיר כתיי טחב בעזרת Clean (318) של בנג'מין מור לפני צביעת המשטח.

שים לב: עיין בעלון הטכני ובעלון לבטיחות חומרים מס' 313, 315, 316, 317 ו-318 להוראות לשימוש נאות.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרת. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

צביעת יסוד/גימור

עץ מוכתם, צבוע, או אטום:

יסוד: מוצר זה מהווה צבע יסוד עבור עצמו לרוב המשטחים. **גימור:** צבע שכבה אחת של צבע Arborcoat® Waterborne אטום לדקים וחיפויים מוכתמים (640). אם יש צורך בהסתרה מוחלטת, ניתן לצבוע שכבה נוספת.

עץ חדש או עץ חוץ מוכן: מוצר זה מהווה צבע יסוד עבור עצמו לרוב המשטחים. עץ עשיר כמו ארז או סקויה יש לצבוע בצבע יסוד Alkyd Stain(366) של בנג'מין מור או צבע יסוד פרש סטרט 100% אקרילי (N023).

גימור: שכבה או שתיים של צבע Arborcoat® Waterborne אטום לדקים וחיפויים מוכתמים (640). לביצוע אופטימלי על משטחי עץ חשוף יש לצבוע שתי שכבות.

משטחי עץ מורכבים:

יסוד: מוצר זה מהווה צבע יסוד עבור עצמו כשהוא מיושם על משטחי דק מורכבים חוץ כשהם נקיים ביסודיות.

גימור: שתי שכבות צבע Arborcoat® Waterborne אטום לדקים וחיפויים מוכתמים (640).

הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. מברשת עדיפה מכל אמצעי אחר לצביעה. בשימוש בעזרת רולר, ספריי, או מטלית טבולה, מומלץ על צביעה חוזרת על מנת לשפר את אחידות הצבע. כדי למזער סימני חפיפה, דאג שתמיד יהיה קצה רטוב. אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ כמו גם טמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4° צלזיוס (40° פרנהייט).

אזהרה: משטח הדק הצבוע עלול להיות מחליק כאשר הצבע טרי.

דילול/ניקיון:

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
תנאי משטח נוזלים	תנאי משטח קשים
לח (RH >50%) ללא חשיפה ישירה לשמש. מעט עד כלל לא חשיפה לרוח.	יבש (RH >50%) חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
מברשת: ניילון / פוליאסטר	הוסף אקסטנדר 518 או מים: עד 8 fl. Oz לגלון צבע לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.
רולר: איכות מעולה ניילון / פוליאסטר	
התזה באיירלוס: לחץ: 2000-psi Tip: 0.013-0.017	
אין צורך בדילול	

השתמש במים וסבון.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'