

תיאור כללי

צבע שמן יסוד באיכות פרימיום לשימוש כשכבת בסיס, איטום, או חסימה של כתמים. נוסחה ייחודית לדחיית רוב הכתמים כמו סימני עפרונות, גרפיטי, כתמי שמן, כתמי מים, דימום של ארז וסקויה (עץ), זפת, קראוסוט (חומר חיסוי), כתמי חלודה ועשן.

מאפיינים

- דוחה שלפוחיות
- דוחה כתמים
- כושר הסתרה מעולה
- עמידות לאמייל
- היאחזות מעולה
- ניתן לליטוש
- פנים / חוץ

מגבלות

- על משטחים קשים שאינם נקבוביים, כמו קרמיקה מזוגגת ומתכת לא ברזילית, יכולים לעבור כ-3-4 ימים כדי להגיע לחוזק ולהיאחזות המקסימאליים של שכבת צבע היסוד.
- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-10° צלזיוס (50° פרנהייט)

מומלץ עבור

פנים: לשימוש על משטחים צבועים או כשכבת בסיס / איטום מפני כתמים על עץ, גבס, טיח, אריחי תקרה, ומשטחי מזוניט®.
חוץ: משטח עץ חדש או צבוע, עץ כבד, בטון, ומשטחי מתכת סמוכים.

מידע על המוצר

צבעים: – סטנדרט:	מידע טכני
לבן	לבן
ניתן לגוון את הלבן לצבעי פסטל בהירים עם כ-2.0 fl. Oz של פגמנטי ג'נקס® או Color Preview® של בנג'מין מור פר גלון. לתוצאות הסתרה הטובות ביותר, גוון את צבע היסוד לגוון הקרוב ביותר לצבע שכבת הגימור.	סוג הרכב
גווני בסיס: צבעי בסיס כהים (כאשר מגוונים בהתאם להוראות היישום של בנג'מין מור, צבע הבסיס הכהה יספק שכבת בסיס מסתירה שתתאים לשימוש תחת שימוש בצבעים עזים וכהים)	סוג פיגמנט
צבעים מיוחדים: צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417	אחוז מוצקים
אישורים: רמת VOC עומדת בתקן בכל האזורים המפוקחים, למעט החוף הדרומי ואזורים בהם הולכים לפי 2007 CARB SCM במידות של גלון ומעלה. זמין בכל האזורים במידות של קווארט (רבע גלון) מכון לפיגמנטי מסטר (Master Painters Institute) MPI 5#, MPI 45# Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84	כושר כיסוי
	לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה
	עובי שכבה — רטוב 3.2 מיל. מומלץ — יבש 1.8 מיל. בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.
	זמן ייבוש למגע 6 שעות (ב-25° צלזיוס) ו- 50% לחות לשכבה שנייה 8 שעות ניתן לטשוף את המשטחים הצבועים לאחר שבועיים. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר
	מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות
	צמיגות 88 ± 3 KU
	נקודת רתיחה 113°F, 45°C
	גלוס / ברק פלט
	טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס
	בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס
	ניתן לדילול בעזרת אל תדלל
	ניקוי של המדלל ספירט
	משקל פר גלון 11.8 ליברות (5.35 קילו)
	טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס
	-מקסימום 32° צלזיוס
	תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)
	344 גרם / ליטר 2.87 ליברות / גלון

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס לבן. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. שים לב: יש ללטש ביסודיות לוחות עץ מהוקצעים על מנת לאפשר את חדירת הצבע והיאחזותו. אזורים הנתונים לפגעי מזג האוויר, כמו מרזבים, תקרות חוץ, או סככות, יש לנקות בעזרת חומר ניקוי מתאים ו/או לשטוף בעזרת זרם חזק של צינור גינה, על מנת להסיר חלקיקים ממשטחים אלו העשויים לפגוע בהיאחזות. צבע נקודתית חורי מסמרים, אזורים הדורשים איטום או מילוי שפכטל, ועץ חשוף. צבע שכבה נוספת את כל האזורים בהם נעשה תיקון לפני צביעה בשכבת גימור.

משטחי טיח: משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. יש לנקות היטב את המשטחים על מנת להסיר חלקיקים רופפים בעזרת מברשת בעלת סיבים נוקשים.

משטחים קשים: בנג'מין מור מציעה מספר צבעי יסוד ייחודיים לשימוש במשטחים קשים כמו עץ מדמם, כתמי שמן, סימני עפרונות, משטחים קשים ומבריקים, מתכת מגולוונת, או משטחים נוספים בהם היאחזות הצבע או דחיית כתמים מהווים אתגר ייחודי. סוכן הצבע שלך יוכל להמליץ עבורך על צבע היסוד המתאים להתמודדות עם האתגר הספציפי שלך.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משיף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

לתוצאות ההסתרה הטובות ביותר, גוון את צבע היסוד לגוון הקרוב ביותר לצבע הגימור, בייחוד במצבים בהם אתה מעוניין בשינוי צבע מובהק.

גיוון מתאים לצבע יסוד כהה (024 04) במקרים של שינוי צבע דרסטי חיוני להשגת תוצאות ההסתרה הטובות ביותר ולצמצום הצורך בשכבות צבע נוספות.

לקיר גבס:

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® לטקס לכל מטרה (N023) או בצבע יסוד פרש סטרט® על בסיס שמן לכל מטרה (N024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

לקיר טיח:

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® לטקס לכל מטרה (N023)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

לעץ:

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® על בסיס שמן לכל מטרה (N024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

למשטח מחוספס או מצולק:

שכבת יסוד: שכבה של סופר ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ היי-בילד בלוק פילר לטקס (206)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת יסוד: איטום פנים/חוץ 100% אקרילי סופר ספֶק® לבנייה (N066) או צבע יסוד פרש סטרט® על בסיס שמן לכל מטרה (N024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

למשטחי מתכת:

שכבת יסוד: שכבה של צבע יסוד שמן למתכות סופר ספֶק® HP (P06) או צבע יסוד פרש סטרט® על בסיס שמן לכל מטרה (N024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

הוראות יישום

ערבוב הצבע: ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים **כפי המתקבל במיכל**. שתי שכבות יספקו את מידת האיטום ודחיית הכתמים המקסימאלית. בצביעה נקודתית, שכבה כפולה, או צביעת שכבת גימור, אפשר לפחות זמן ייבוש של לילה אחד בין השכבות.

בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. מוצר זה ניתן גם להתזה.

ספריי, איירלס: לחץ נוזל: 1500-2500

Tip: 0.011- 0.015

דילול / ניקיון

אל תדלל.

אין להוסיף צבעים אחרים, שמנים, חומרים מייבשים או לכה. נקה את הציוד בעזרת ספירט.

אזהרה! סמרטוטס, צמר פלדה, או פסולת, ספוגים במוצר מהווים סכנת התלקחות אם לא מפונים כהלכה. מיד לאחר השימוש השלך סמרטוטס, צמר פלדה או פסולת מהצביעה, למיכל אשפה מתאים. סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכילים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

סכנה!

נוזל ואדים דליקים. אדים מזיקים.

מכיל: נפט מזוקק

עלול לגרום נזק או אפילו מוות במקרה בליעה. סכנת שאיפה. עלול לגרום לגירוי קשה בעיניים, בעור, ובדרכי הנשימה. **אזהרת סרטן:** מכיל סיליקה גבישית אשר עלולה להיות חומר מסרטן כאשר היא נישאת באוויר (כתוצאה משימוש בספריי או מאבק לטש) **שים לב:** חשיפה חוזרת או ממושכת לממסים אורגניים עלולה לגרום נזק מוחי או נזק למערכת העצבים. שימוש מכוון של ריכוז ושיאפת אדים עלול לגרום נזק או מוות.

הרחק ממקור חום ואש. **השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. כדי להימנע משאיפת אדי צבע או חלקיקי ספריי פתח חלונות ודלתות או השתמש באמצעים אחרים על מנת לוודא כניסת אוויר צח במהלך הצביעה והייבוש. אם אתם חווים עין מימית, כאבי ראש או סחרחורות, או אם ניטור האוויר מדגים רמות אדים מעל המגבלות, ליבשו לבוש ציוד מתאים והשתמשו במנשם ניוש (NIOSH) במהלך היישום ולאחריו. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. סכנת שאיפה. כמות קטנה של חלקיקים הנכנסת למערכת הנשימה עלולה לגרום פגיעה ריאתית בינונית עד חמורה. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי. במקרה של בליעה אין לגרום להקאה. גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה של שריפה – השתמש בקצף, CO₂, או במתז.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'