

תיאור כללי

צבע יסוד פנים וחוץ, 100% אקרילי באיכות פרימיום, אשר משלב הרבה מהאיכויות הנחשקות בצבע יסוד - איטום והיאחזות מעולים, מעבר להיותו מתייבש במהירות ובעל ריח לא מורגש. הוא מספק את הורסיטיליות הנדרשת לכל הצרכים שלך בשטחי פנים ובשטחי חוץ.

מאפיינים

- איטום והיאחזות מעולים
- מתייבש במהירות
- יישום קל
- אינו מתיז בזמן היישום
- דוחה טחב
- ריח לא מורגש
- יכולת השתטחות מעולה


מגבלות

- לא מומלץ לאיטום סיקוסים (בליטות עץ) או מוהל של עץ אורן
- על משטחים קשים שאינם נקבוביים, כמו קרמיקה מזוגגת ומתכת לא ברזילית, יכולים לעבור כ-3-4 ימים כדי להגיע לחוזק ולהיאחזות המקסימאליים של שכבת צבע היסוד.
- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4° צלזיוס (40° פרנהייט)
- לא לשימוש על גבי משטחים קשים ולא נקבוביים באזורים לחים באופן קבוע כמו מקלחות.

מומלץ עבור

פנים: משטחי דיקט, גבס, לוחות תקרה, פורמיקה, מזונט, אריחי קרמיקה, וטיח חדשים או צבועים.
חוץ: משטח עץ חדש או צבוע, משטח מלט סיבי, ציפוי עץ כבד, אלומיניום, מתכות מגלוונות, לבנים, בנייה משופצת, ומשטחי מתכת ברזילית צבועים.

מידע על המוצר

לבן	מידע טכני	צבעים – סטנדרט:						
סוג הרכב	100% אקרילי	לבן						
סוג פיגמנט	טיטניום דיאוקסיד	ניתן לגוון את הלבן לצבעי פסטל בהירים עם כ-2.0 fl. Oz של פגמנטי ג'נקס® או Color Preview® של בנג'מין מור פר גלון.						
אחוז מוצקים	35.8%	לתוצאות הסתרה הטובות ביותר, גוון את צבע היסוד לגוון הקרוב ביותר לצבע שכבת הגימור.						
כושר כיסוי	לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	גווי בסיס: צבעי בסיס כהים (כאשר מגוונים בהתאם להוראות היישום של בנג'מין מור, צבע הבסיס הכהה יספק שכבת בסיס מסתירה שתתאים לשימוש תחת שימוש בצבעים עזים וכהים)						
400 – 450 Sq. Ft.	עובי שכבה — רטוב 3.8 מיל. מומלץ — יבש 1.4 מיל.	צבעים מיוחדים: צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417						
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. ראה טבלה בעמוד הבא.	זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) — 2 שעות 50% לחות לשכבה שנייה	אישורים: עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC מכון לפיגמנטי מסטר (Master Painters Institute) # 6, 17, 39, 137 Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל-ASTM E-84						
לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)	LEED® (פנים לא פלט) 						
טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VOC (בכל צבע שהוא)</th> <th>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</th> <th>LEED®</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 גר' / ליטר</td> <td>ק</td> <td>ק</td> </tr> </tbody> </table>	VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®	49 גר' / ליטר	ק	ק
VOC (בכל צבע שהוא)	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®						
49 גר' / ליטר	ק	ק						
בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)	סיוע טכני: זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il						
ניתן לדילול בעזרת ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 10.3 ליברות (4.65 קילו) גלון	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							
טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							
-מקסימום 32° צלזיוס	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							
לבן 44 גרם / ליטר בסיס כהה 46 גרם / ליטר	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							
0.37 ליברות / גלון 0.39 ליברות / גלון	צמיגות 95 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (7-12 @ 85°)							

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס לבן. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים. משטחים מטיחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטיחים, גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד. על משטחי עץ להיות נקיים לחלוטין. אזהרה: יש ללטש ביסודיות לוחות עץ מהוקצעים על מנת לאפשר את חדירת הצבע והיאחזותו.

משטחים קשים: אם המשטח המיועד לצביעה מכיל טנין חמורה, או מוכתם בכתמי עשן, צבע יסוד אלקידי של בנג'מין מור עשויה להיות הבחירה הטובה ביותר להתמודדות עם משטח זה. התייעץ עם סוכן הצבע של בנג'מין מור באזורך, לקבלת הדרכה נוספת.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

משטחים חדשים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות ההסתרה הטובות ביותר, השתמש בצבע יסוד פרש סטרט® לטקס לכל מטרה מגוון באופן הקרוב ביותר לצבע הגימור. **שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד AURA® פנים/חוף על מנת להשיג כושר הסתרה מקסימלי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

עץ ומוצרי:

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® היי היידינג (046) **לעץ מדמם כמו סקויה או ארז,** השתמש בצבע יסוד פרש סטרט® היי היידינג (046) או בצבע יסוד פרש סטרט® על בסיס שמן לכל מטרה (N/024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים. **לקיר גבס:**

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® היי היידינג (046) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים. **לקיר טיח:**

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט® היי היידינג (046) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים. **למשטח מחוספס או מצולק:**

שכבת יסוד: פילר לבלוקים סופר ספק® לטקס (160) או פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספק® לבנייה, פנים/חוף (206) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים. **לבטון יצוק חלק או טרומי:**

שכבת יסוד: איטום פנים/חוף 100% אקרילי סופר ספק® לבנייה (N/066) או צבע יסוד פרש סטרט® היי היידינג (046) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: סופר ספק® TDM HP אקרילי עם ברק נמוך (P25) או צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP DTM אלקיד עם ברק נמוך (P23) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים. **למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום):** כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש

להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחיזה טובה יותר.

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP אקרילי (P04) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור® מתאים.

לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. צבע בנדיבות מאזור לא צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה.

ספריי, איירלס: לחץ נזל: 1500-2500
Tip: 0.013- 0.017

דילול / ניקיון

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים. רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

סיים את המוצר או הפיטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש. **אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי. **במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיי

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'