

תיאור כללי

צבע לטקס חד-רכיבי, בעל ביצועים גבוהים, שתוכנן במיוחד לספק עמידות והגנה מעולים המתאימים לאזורים עמוסי תנועה. מוצר פורץ דרך זה מציע עמידות מעולה ותכונות של רחיצות ומניעת שחיקה לעומת הצבע הדו-רכיבי המסורתי, וזאת ללא הריח החזק, הערבוב המקדים, תפוגה מהירה של הצבע במיכל ויישום מורכב, המאפיין את המוצרים המקבילים. הוא יהיה עמיד לרחיצה וניקוי חוזרים ולא ייגרם לצבע כל נזק קבוע שהוא. גימור מט היפיה מתאים מאוד למסדרונות, חדרים תואמים, וחדרי המתנה.

מאפיינים

- נוסחה רשומה חדשנית
- למניעת שחיקה
- עמיד מאוד
- רחיצ
- ייבוש מהיר
- ניתן לתיקון בקלות
- אינו מפיץ ריח לוואי
- יישום קל
- דוחה כתמים
- עומד בתקן ה-V4 של LEED

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ- 10° צלזיוס (50° פרנהייט)
- לא מומלץ לרצפה
- לשימוש פנים בלבד

מומלץ עבור

אידיאלי לשימוש עבור אזורים מסחריים עמוסי תנועה כמו מסדרונות בתי ספר, חדרי המתנה בבתי חולים, לובי מלונות, תאי וחדרי הלבשה, חדרי אמבטיה ושירותים, חנויות, קפיטריות, וחדרי מדרגות. לצביעת יסוד או צביעה חוזרת של משטחי גבס, טיח, עץ, מתכת, וטפטים.

מידע על המוצר

צבעים:		סטנדרט:					
—		לבן (01)					
—		גוויי בסיס: 1X, 2X, 3X, & 4X					
—		גיוון בסיסים אך ורק בעזרת פגמנטי גנקס (Gennex) על בסיס מים של בנג'מין מור					
—		צבעים מיוחדים:					
—		צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417					
אישורים: עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC מלבד SCAQMD Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84 אנטי חיידקי – מוצר זה מכיל רכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבוע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חיידקי המונע צמיחת עובש או טחב על גבי המשטח הצבוע.							
<table border="1"> <tr> <td>CHPS (Collaborative for High Performance Schools)</td> <td>LEED® v4 Low emitting product credit/Building product (disclosure credit)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00;">P</td> <td style="background-color: #00FF00;">P</td> </tr> </table>		CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED® v4 Low emitting product credit/Building product (disclosure credit)	P	P		
CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED® v4 Low emitting product credit/Building product (disclosure credit)						
P	P						
סיוע טכני: זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il							
פסטל בסיס סוג הרכב קופולימר אקרילי סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד אחוז מוצקים 39 ± 2% כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה עובי שכבה — רטוב 4.3 מיל. מומלץ — יבש 1.7 מיל. בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. זמן ייבוש למגע לשכבה שנייה (ב-25° צלזיוס) 2-3 שעות - 50% לחות ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר מתייבש על ידי התמזגות צמיגות 97 ± 3 KU נקודת רתיחה N/A גלוס / ברק מט 8-13 @ 85° (9.5 @ 60°) טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת ראה טבלה ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 10.73 ליברות (4.86 קילו) גלון טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס - מקסימום 32° צלזיוס							
מידע טכני סוג הרכב קופולימר אקרילי סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד אחוז מוצקים 39 ± 2% כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה עובי שכבה — רטוב 4.3 מיל. מומלץ — יבש 1.7 מיל. בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. זמן ייבוש למגע לשכבה שנייה (ב-25° צלזיוס) 2-3 שעות - 50% לחות ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר מתייבש על ידי התמזגות צמיגות 97 ± 3 KU נקודת רתיחה N/A גלוס / ברק מט 8-13 @ 85° (9.5 @ 60°) טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת ראה טבלה ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 10.73 ליברות (4.86 קילו) גלון טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס - מקסימום 32° צלזיוס							
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) 82 גרם / ליטר 0.74 ליברות / גלון							

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח.

שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות הרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצועת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד. משטחי עץ צריכים להיות יבשים לחלוטין

משטחים קשים: חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרת. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרת יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

משטחים חדשים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות הטובות ביותר, דלל את צבע היסוד כך שיתקבל הגוון הדומה ביותר לצבע הגימור, בייחוד כאשר שינוי צבע מובהק נדרש.

שים לב: לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

לנעץ ומוצרי:

שכבת יסוד: צבע יסוד פנים 500 ULTRA SPEC® (N534) או צבע יסוד פרש סטרט 100% אקרילי לכל מטרה (N023)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)
לנעץ מדמם (ארז וסקויה):

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט לכל מטרה על בסיס שמן (024) או שכבה-שתיים של צבע יסוד פרש סטרט בעל כושר הסתרה גבוה (046)
לקיר גבס:

שכבת יסוד: צבע יסוד פנים 500 ULTRA SPEC® (N534)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)
לקיר טיח:

שכבת יסוד: צבע יסוד פרש סטרט 100% אקרילי לכל מטרה (N023) או בפרש סטרט® 100% אקרילי סופריוור (046)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)
למשטח מחוספס או מצולק:

שכבת יסוד: פילר 'היי-בילד' לבלוקים אולטרה ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ (571)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)

לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת יסוד: איטום פנים/חוץ 100% אקרילי סופר ספֶק® לבנייה (608)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)
למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אלקיד (P06)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)

למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים

מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחזקה טובה יותר.

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® HP אקרילי (HP04)
שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)

טפטים: הסר את הטפט היכן שניתן ונקח ביסודיות משאריות הדבק. כאשר המשטח יבש לטש אותו בעזרת נייר זכוכית 150-180. משטחי טפט הדבוקים בחוזקה ניתן לצבוע בעזרת צבע יסוד פרש סטרט® 100% אקרילי סופריוור לכל מטרה (046) ולאחר מכן בצבע גימור פנים מט ULTRA SPEC® SCUFF-X (484)

לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®, רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. מוצר זה ניתן גם להתזה.

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
תנאי משטח נוחים	תנאי משטח קשים
לח (>50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (>50% RH) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
מברשת: ניילון / פוליאסטר רולר: איכות מעולה כיוסי רולר 3/8" התזה: באיירלס: לחץ: 1800-psi3000 -0.015Tip: 0.017	הוסף אקסטנדר 518 או מים:
	מקסימום 8 fl. Oz לגלון צבע
	לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.

דילול/ניקוי:

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים. ניקוי: רחץ במים וסבון. ציוד ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה.

תחזוקה: ל-SCUFF-X נדרש שבועיים של ייבוש מלא בטרם ניתן לנקות אותו בעזרת כימיקלים או נוזלים. שפשופים או כתמים קלים ניתן להסיר בעזרת מעט מים וסבון. לכתמים קשים יותר יש להשתמש בחומרי ניקוי חזקים יותר בעזרת ספוג או מטלית. לפני שימוש ראשון בחומר ניקוי כלשהו, יש לבדוק את השפעתו על הצבע בפניה נסתרת על מנת לוודא שהוא לא גורם נזק לשכבת הצבע.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכילים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא דרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע מנגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'