

# AURA®

## צבע פנים על בסיס מים

### גימור אגשל 524



#### מאפיינים

- כושר הסתרה מעולה
- במספר מועט של שכבות
- טכנולוגיית Color Lock®
- ללא שפשוף צבע
- מספק ציפוי עמיד כנגד כתמי עובש
- VOC 0, אינו מפיץ ריח
- יישום קל
- מהווה גם צבע יסוד
- רחיצת כתמים בקלות
- תיקון בקלות
- ניתן לניקוי בקלות

#### מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ- 10° צלזיוס (50° פרנהייט)
- ניתן להוסיף לצבע AURA® אך ורק פיגמנטי גנקס (Gennex®) על בסיס מים

#### מידע על המוצר

<b>צבעים – סטנדרט:</b> אין גווני מעורבבים זמניים			
<b>גווי בסיס:</b> גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: 1X, 2X, 3X, & 4X			
<b>צבעים מיוחדים:</b> צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417			
<b>אישורים:</b> עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC 0 VOC 0 בהתאם לשיטת הבדיקה 24 של ה-EPA המכון לפיגמנטי מסטר (Master Painters Institute) MPI 143 and 53 X-Green, #53 Green Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל-ASTM E-84			
<b>אנטי חיידקי –</b> מוצר זה מכיל רכיבים המונעים צמיחה של מושבות חיידקים על גבי המשטח הצבוע. מוצר זה מכיל תוסף אנטי-חיידקי המונע צמיחת עובש או טחב על גבי המשטח הצבוע.			
משמעותה של חותמת 'הבטחה ירוקה' היא שמוצר זה נבדק על ידי גוף שלישי עצמאי והשיג או עבר כל אחד מהסטנדרטים המופיעים בשורה הראשונה של הטבלה הבאה.			
VOC (בכל צבע שהוא)	MPI ביצועים 'ירוקים' Green Performance™	CHPS (Collaborative for High Performance Schools)	LEED®
0 גר' / ליטר	ק	ק	ק
מוצרים שיש להם חותמת של 'הבטחה ירוקה' הם גם מוצרים שמשיגים או עוברים את הקריטריונים המתפרסמים של הדרישות והביצועים הכימיקאליים, כולל בסטנדרטים המופיעים למטה, המבוססים על בדיקה של גוף שלישי עצמאי, אך לא אושר תחת מי מבין התקנים הללו.			
			Green Seal® GS-11 2010
<b>סיוע טכני:</b>			
זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- <a href="http://www.bmpaints.co.il">www.bmpaints.co.il</a> , או באמצעות המייל - <a href="mailto:info@bmpaints.co.il">info@bmpaints.co.il</a>			
<b>פסטל בסיס</b> שרף אקרילי ושרפים רשומים סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד אחוז מוצקים 46.3% כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה עובי שכבה מומלץ זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה זמן ייבוש (ב-50% לחות)		סוג הרכב סוג פיגמנט אחוז מוצקים כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה עובי שכבה מומלץ זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה זמן ייבוש (ב-50% לחות)	
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.		זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה זמן ייבוש (ב-50% לחות)	
ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות		זמן ייבוש למגע (ב-25° צלזיוס) לשכבה שנייה זמן ייבוש (ב-50% לחות)	
צמיגות 99 ± 2 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק אגשל (85° @ 12-22)		צמיגות 99 ± 2 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק אגשל (85° @ 12-22)	
טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס		טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס	
בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 12.2 ליברות (5.53 קילו) גלון		בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 12.2 ליברות (5.53 קילו) גלון	
טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס -מקסימום 32° צלזיוס		טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס -מקסימום 32° צלזיוס	
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)			
0 ליברות / גלון		0 גרם / ליטר*	
VOC לאחר הצביעה (עבור כל צבע בסיס וכל צבע)			

◇ הערכים המדווחים הם עבור פסטל בסיס. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

## הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד® AURA גימור אגשל לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים.

משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים, גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

**משטחים קשים:** חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

**אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה.** השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

### צבעי יסוד/צבעי גימור

AURA® גימור אגשל מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. צבע AURA® יישמש כצבע יסוד עבור עצמו, וכך יספק את שכבת הבסיס האופטימאלית עבור שכבת הגימור שתבוא לאחר מכן. משטחים חדשים יש לצבוע ב-2 שכבות. משטחים צבועים יש לצבוע בשכבה אחת או שתיים.

**שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד AURA® על מנת להשיג כושר הסתרה מקסימאלי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

### לעץ ומוצרי:

**שכבת יסוד:** לעץ רגיל השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה (023) או בפרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046). **לעץ מדמם כמו ארז וסקויה,** השתמש בצבע יסוד מבוסס שמן פרש סטרט® רב תכליתי (024)

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

### למשטח דיקט/קיר טיח:

**שכבת יסוד/גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

### למשטח מחוספס או מצולק:

**שכבת יסוד:** פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ (206)

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

### לבטון יצוק חלק או טרומי:

**שכבת יסוד/גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

### למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

**שכבת יסוד:** צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® HP אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® HP אלקילי (P06)

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

**למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום):** כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב

Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחידה טובה יותר.

**שכבת יסוד:** אינה נדרשת עבור משטחים המוכנים כראוי.

**שכבת גימור:** שכבה או שניים של AURA® גימור אגשל (524).

**לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים:** צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

## הוראות יישום

**ערבוב צבע:** ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. השתמש באותן טכניקות צביעה עבור כל שכבות צבע פנים עם VOC נמוך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בנג'מין מור ממליצה על שימוש במברשת ניילון פוליאסטר חזקה במיוחד. לצבע AURA® זרימה מעולה. אל תצבע שוב בניסיון להחליק כתמי צבע.

אנחנו ממליצים על שימוש ברולר "AURA® NAP 3/8 עמיד בפני נזילות של בנג'מין מור® לקבלת התוצאות הטובות ביותר. AURA® מתייבשת מהר יותר מצבעים אקריליים אחרים, כך שהימנע מסימני חפיפה על ידי שמירה על קצוות רטובים.

צבע בעזרת הרולר פסים אנכיים ברוחב של כמטר.

אם אתה רואה שהקצוות מתחילים להתייבש או שספספת נקודה והצבע כבר 'התייבש' על הקיר, אפשר לצבע להתייבש לחלוטין לפני שאתה מבצע תיקוני צבע.

מוצר זה ניתן גם להתזה. ראה טבלה:

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.	
תנאי משטח נוחים	תנאי משטח קשים
לח (>50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (>50% RH) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח
מברשת: ניילון / פוליאסטר רולר: איכות מעולה התזה: באיירלוס: לחץ: 1000-2000 psi Tip: 0.013-0.017	הוסף אקסטנדר 518 או מים:
	עד 10%
	לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.
אין צורך בדילול	

**ניקיון:** רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

**סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה.** מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

### מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

**השתמש אך ורק באזור מאוורר.** הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

**אזהרה:** מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשוי נשימה, או פגיעה בפריות.

**עזרה ראשונה:** במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשוי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשוי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי. **במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

### הרחק מהישג ידם של ילדים

### שמור מהתייבשות הצבע

### למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין בדף

### המידע של 'בטיחות המוצר'