

AURA®

צבע חוץ על בסיס מים

גימור פלט N629



תיאור כללי

צבע AURA® לשימוש חוץ בגימור פלט הוא צבע מסדרה חדשנית של צבעים ופיגמנטים המשלבים את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר על מנת לספק עמידות מעולה לכל צבע יחד עם הבטחה ליופי לאורך זמן. בנוסף לשימוש ב-100% לטקס אקרילי, שולבו במוצר סוגי שרף שונים רשומים על מנת להוביל את המוצר לביצועים יוצאי דופן.

מאפיינים

- כושר הסתרה מעולה
- במספר מועט של שכבות
- יכולת הדבקות מעולה
- טכנולוגיית Color lock®
- שמספקת עמידות גבוהה לקרינת UV
- יישום קל
- מהווה גם צבע יסוד
- ניתן לתיקון בקלות
- ניתן לניקוי בקלות

מגבלות

- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4 °C (צליזוס 40 °F) (פרנהייט)
- ניתן להוסיף לצבע AURA® אך ורק פיגמנטי גנקס (Gennex®) על בסיס מים

מומלץ עבור

משטחי חוץ הכוללים, עץ, לוחות פיבר צמנט, אלומיניום, לבנים, בטון, שליט אקרילי ומתכת צבועה ביסוד.

מידע על המוצר

צבעים – סטנדרט:		מידע טכני	פסטל בסיס
אין גוונים מעורבבים זמינים		סוג הרכב	שרף אקרילי ושרפים רשומים
— גווי בסיס:		סוג פיגמנט	טיטניום דיאוקסיד
גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: 1X, 2X, 3X, & 4X		אחוז מוצקים	45.5%
— צבעים מיוחדים:		כושר כיסוי	6-10 מ"ר
צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417		לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	עובי שכבה — רטוב 4.6-6.4 מ"ל. מומלץ — יבש 2.1-2.9 מ"ל.
אישורים ותקנים:		בהתאם למרקם ולמידת המקבוצות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.	זמן ייבוש למגע (ב-25° צליזוס) לשכבה שנייה 4 שעות ו-50% לחות
Master Painters Institute MPI # 10 The following results are based on independent, third-party laboratory testing: Passes Wind Driven Rain Test (1.3 oz)- ASTM D6904 coat Ultra Spec® Acrylic Masonry Sealer 608 @ 4 mils WFT 1 coats Aura® Exterior Paint Flat Finish 629 each @ 2.9 DFT 2 Passes Alkali Resistance Test (no effect)- ASTM D1308 coat Ultra Spec® Acrylic Masonry Sealer 608 @ 4 mils WFT 1 or 2 coats Aura® Exterior Paint Flat Finish 629 each @ 2.9 DFT 1 Passes Conical Mandrel Flexibility Test (no cracking)- ASTM D522 coat Aura® Exterior Paint Flat Finish 629 @ 2.9 DFT 1 Passes Mildew, Mold Resistance Test (no growth)- ASTM D3273/D3274 coat Aura® Exterior Paint Flat Finish 629 @ 2.9 DFT 1 ASTM D1653 – Water Vapor Transmission Properties- Topcoat 62901, one-coat at 250 ft²/gal (2.9-mils DFT)---31.7 perms ASTM D2370- Tensile Properties: Peak Tensile Strength, psi 340 Elongation at Break, percent 20		ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, ארוכים יותר	מתייבש על ידי נדיפות, התמצות
סיוע טכני:		צמיגות	100 ± 2 KU
זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il		נקודת רתיחה	ללא
		גלוס / ברק	מט (85° @ 0-3)
		טמפרטורת משטח - מינימום	4.4 °C צליזוס
		בעת יישום הצבע - מקסימום	32° צליזוס
		ניתן לדילול בעזרת	ראה טבלה
		ניקוי של המדלל	מים נקיים
		משקל פר גלון	12.5 ליברות (5.66 קילו)
		טמפרטורת אחסון - מינימום	4.4 °C צליזוס
		- מקסימום	32° צליזוס
		תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)	
		< 50 גרם / ליטר*	

◊ הערכים המדווחים הם עבור פסטל בסיס. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד® AURA גימור מט לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים.

משטחים מטוחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד (30 יום) לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטוחים, גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

משטחים קשים: חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהרות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

AURA® חוץ מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. צבע AURA® יישמש כצבע יסוד עבור עצמו, וכך יספק את שכבת הבסיס האופטימאלית עבור שכבת הגימור שתבוא לאחר מכן. משטחים חדשים יש לצבוע ב-2 שכבות. משטחים צבועים יש לצבוע בשכבה אחת או שתיים.

שים לב: לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד AURA® על מנת להשיג כושר הסתרה מקסימאלי ועל מנת להשיג את צבע הגימור הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

לעץ ומוצרי:

שכבת יסוד: לעץ רגיל השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה (023) או בפרש סטרט® High Hiding לכל מטרה (046). **לעץ מדמם כמו ארז וסקויה,** השתמש בצבע יסוד מבוסס שמן פרש סטרט® רב תכליתי (024)

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® חוץ.

למשטח דיקט/קיר טיח:

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA®

למשטח מחוספס או מצולק:

שכבת יסוד: פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספֶק® לבנייה, פנים/חוץ (206)

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® חוץ.

לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® חוץ

למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אקרילי (P04) או

צבע יסוד למתכות סופר ספֶק® אלקילי (P06)

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® חוץ.

למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש

ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחיה טובה יותר.

שכבת יסוד: אינה נדרשת עבור משטחים המוכנים כראוי.

שכבת גימור: שכבה או שניים של ריגל AURA® חוץ 629.

לצביעה מחודשת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת

צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

ערבוב צבע: ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. השתמש באותן טכניקות צביעה עבור כל שכבות צבע פנים עם VOC נמוך. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בנג'מין מור ממליצה על שימוש במברשת ניילון פוליאסטר חזקה במיוחד.

לצבע AURA® זרימה מעולה. אל תצבע שוב בניסיון להחליק כתמי צבע.

אנחנו ממליצים על שימוש ברולר "3/8" AURA® NAP עמיד בפני נזילות של בנג'מין מור® לקבלת התוצאות הטובות ביותר. AURA® מתייבשת מהר יותר מצבעים אקריליים אחרים, יש להימנע מסימני חפיפה על ידי שמירה על קצוות רטובים.

צבע בעזרת הרולר פסים אנכיים ברוחב של 4'-3'.

אם אתה רואה שהקצוות מתחילים להתייבש או שפספסת נקודה והצבע כבר 'התייבש' על הקיר, אפשר לצבע להתייבש לחלוטין לפני שאתה מבצע תיקוני צבע.

מוצר זה ניתן גם להתזה. ראה טבלה:

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.		
תנאי משטח נוחים	תנאי משטח קשים	הוסף אקסטנדר 518 או מים: עד 10% לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.
לח (>50% RH) ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	יבש (>50% RH) עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח	
מברשת: ניילון / פוליאסטר		
רולר: איכות מעולה		
התזה באיירלס: לחץ: 2000-3000 psi Tip: 0.015-0.017	אין צורך בדילול	

ניקיון: רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשוי נשימה, או פגיעה בפריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשוי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשוי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'