

בן® צבע פנים על בסיס מים גימור מט N624



תיאור כללי

גימור מט באיכות פרימיום 100% שרף אקרילי, שניתן ליישם בקלות על מגוון רחב של משטחי פנים. לצבע יכולת עמידה בפני שפשופים, ולכן יוצר משטח נוח לתחזוקה

מאפיינים

- מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים
- 0-VOC
- אינו מתז בזמן יישום
- יישום, ניקוי, ותיקון בקלות
- ניתן לגיוון ב-3,500 גוונים

מגבלות

אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-10° (צלזיוס) 50° פרנהייט (או גבוהה מ-32° צלזיוס) 90° פרנהייט

מומלץ עבור

מרחבים פרטיים או מסחריים בהם יש תנועה רבה, לגימור tdak באיכות פרימיום. משטחי דיקט חדש או צבוע, טיח, משטחי בנייה, או טפטים. עץ או מתכת צבועים או צבועים בצבעי יסוד; תקרה אקוסטית חדשה או צבועה.

מידע על המוצר

מידע על המוצר		צבעים:													
מידע טכני		סטנדרט: (לבן) 01													
הרכב 100% לטקס אקרילי		גווני בסיס: גנקס® על בסיס מים פיגמנטי בסיס: 1X, 2X, 3X, & 4X													
סוג פיגמנט טיטניום דיאוקסיד 38.8%		צבעים מיוחדים: צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417													
אחוז מוצקים כושר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה		אישורים: עמידה בכל התחומים הקשורים באשור ה-VOC 0													
עובי שכבה — רטוב 0.1 מיל" מומלץ — יבש 0.05 מיל"		VOC 0 בהתאם לשיטת הבדיקה של המכון לפיגמנטי מסטר (Master Painters Institute) #53, 53 X-Green, MPI 143 and 143 X- Green Class A (0-25) על גבי משטחים שאינם דליקים כאשר נבדקו בהתאם ל- ASTM E-84													
בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע.															
זמן ייבוש למגע 60 שניות לשכבה שנייה 120 (ב-25° צלזיוס) ו- 50% לחות		משמעותה של חותמת 'הבטחה ירוקה' היא שמוצר זה נבדק על ידי גוף שלישי עצמאי והשיג או עבר כל אחד מהסטנדרטים המופיעים בשורה הראשונה של הטבלה הבאה.													
ניתן לרחוץ משטחים צבועים שבועיים לאחר הצביעה. לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש ארוכים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התמזגות		<table><tr><th>VOC</th><th>MPI</th><th>CHPS</th><th>LEED®</th></tr><tr><td>(בכל צבע שהוא)</td><td>ביצועים 'ירוקים' Green Performance™</td><td>(Collaborative for High Performance Schools)</td><td></td></tr><tr><td>0 גר' / ליטר</td><td>p</td><td>p</td><td>p</td></tr></table>		VOC	MPI	CHPS	LEED®	(בכל צבע שהוא)	ביצועים 'ירוקים' Green Performance™	(Collaborative for High Performance Schools)		0 גר' / ליטר	p	p	p
VOC	MPI	CHPS	LEED®												
(בכל צבע שהוא)	ביצועים 'ירוקים' Green Performance™	(Collaborative for High Performance Schools)													
0 גר' / ליטר	p	p	p												
צמיגות 94± 2 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק (אגשל 85° @ 15-22)		מוצרים שיש להם חותמת של 'הבטחה ירוקה' הם גם מוצרים שמשיגים או עוברים את הקריטריונים המתפרסמים של הדרישות והביצועים הכימיקאליים, כולל בסטנדרטים המופיעים למטה, המבוססים על בדיקה של גוף שלישי עצמאי, אך לא אושר תחת מי מבין התקנים הללו.													
טמפרטורת משטח - מינימום 10° צלזיוס בעת יישום הצבע - מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת מים נקיים ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר גלון 4.9 ק"ג טמפרטורת אחסון - מינימום - 4.4° צלזיוס מקסימום 32° צלזיוס		<table><tr><td colspan="3">Green Seal® GS-11 2010</td><td>p</td></tr></table>		Green Seal® GS-11 2010			p								
Green Seal® GS-11 2010			p												
תרכובות אורגניות נדיפות (VOC) 0 גרם / ליטר* 0 ליברות/ גלון		סיוע טכני: זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il , או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il													
VOC 0 (לאחר הצביעה) עבור כל צבע בסיס וכל צבע															

* ערכי ה-VOC המדווחים הם עבור כל צבע בסיס וכל צבע

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. צבע בעזרת צבע יסוד לפני ואחרי תיקוני פגמים, סדקים וחורי מסמרים.

משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד 30 יום לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר כל אבק או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד.

משטחים קשים: חברת בנג'מין מור מציעה מגוון של צבעי יסוד לשימוש על גבי משטחים קשים כמו טיח, עץ מדמם, כתמי גריז, סימני פחם, משטחים קשים חלקים, מתכות מגולוונות, או משטחים אחרים בהם יש בעייתיות כלשהי של הידבקות צבע או דחיית כתמים. המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך, יוכל להמליץ לך על צבע היסוד שיהווה את הפתרון לצרכים המסוימים שלך.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) NIOSH (ניוש) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לחה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

בן® מהווה גם צבע יסוד עבור רוב המשטחים. משטחים חדשים יש לצבוע ב-2 שכבות. משטחים צבועים יש לצבוע בשכבה אחת או שתיים. בעוד שבזכות האיכות הגבוהה של המוצרים שלנו מספיקה לעתים שכבת צבע בודדת, חברת בנג'מין מור ממליצה על צביעת שתי שכבות בכדי להגיע למלוא האיכות של הצבע ועל מנת להשיג את ביצועי הצבע הטובים ביותר. **שים לב:** לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

לעץ ומוצרים:

שכבת יסוד: לעץ רגיל השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה) N023 (או בפרש סטרט® High Hiding לכל מטרה) 046).

לעץ מדמם כמו ארז וסקויה, השתמש בצבע יסוד מבוסס שמן פרש סטרט® רב תכליתי) N024 (

שכבת גימור: שכבה או שניים של בן®.

לקיר יבש:

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של בן®.

לקיר טיח:

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של בן

® **למשטח מחוספס או מצולק:**

שכבת יסוד: פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספק® לבנייה, פנים/חוץ 206)

שכבת גימור: שכבה או שניים של בן®.

לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של בן®.

למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP (אקרילי) P04 או

צבע יסוד למתכות סופר ספק® HP (אלקילי) P06)

שכבת גימור: שכבה או שניים של בן®.

למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב Corotech® V600 על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים

מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחידה טובה יותר.

שכבת יסוד/גימור: שכבה או שניים של בן®.

לצביעה מיוחדת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת

צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

הוראות יישום

ערבוב צבע: ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה

אחת או שתיים. בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש

במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור®,

רולר פרמיום של בנג'מין מור®, או מוצר זהה. צבע בנדיבות מאזור לא

צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה. ראה טבלה:

ייתכן שבתנאים מסוימים יהיה צורך בערבוב המוצר עם אקסטנדר 518 של בנג'מין מור® כדי להתאים לזמן ייבוש או למאפיינים של ספריי. בטבלה המצורפת מובאות הוראות לשימוש כללי.			
מברשת: ניילון / פוליאסטר רולר: איכות מעולה התזה באיירלס: לחץ: 1500- psi 2500 Tip: 0.013- 0.017	תנאי משטח נוחים לח)>50% RH (ללא חשיפה ישירה לשמש. ללא עד מעט חשיפה לרוח.	תנאי משטח קשים יבש)<50% RH (עם חשיפה ישירה לשמש או בתנאי רוח	
	אין צורך בדילול	הוסף אקסטנדר 518 או מים:	עד 10%
		לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים ממיסים.	

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. לעולם אל תוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים. רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר הוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי.

אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי.

במקרה שנשפך צבע – נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישיג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין בדף

המידע של 'בטיחות המוצר'