

DAP ALEX PLUS®

אקריליק לטקס רב-תכליתי בתוספת סיליקון
תיאור המוצר

DAP ALEX PLUS® הוא חומר איטום אקרילי-לטקסי איכותי בתוספת סיליקון, המיועד לאיטום מגוון רחב של משטחים פנימיים וחיצוניים. תוספי הסיליקון מעניקים גמישות משופרת, הידבקות טובה יותר והתכווצות מופחתת לקבלת איטום עמיד ואטום למים. ניתן לצבוע את החומר לאחר 30 דקות בלבד באמצעות צבעים על בסיס מים או שמן, דבר המקצר את זמן העבודה. החומר אינו מבריק דרך הצבע ואינו גורם לשינוי גוון, לקבלת גימור צבע מושלם. החומר קל ליישום ולעיבוד, בעל ריח נמוך ונשטף בקלות במים. לאחר הייבוש הוא עמיד בפני עובש וטחב.

עומד בדרישות ASTM C834

מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

יתרונות עיקריים

- ניקוי קל באמצעות מים
- ריח נמוך
- עמיד בפני עובש וטחב לאחר ייבוש
- אחריות ל-40 שנה
- עומד בדרישות ASTM C834
- תואם לדרישות VOC
- מתאים לשימוש פנימי וחיצוני
- הידבקות חזקה למגוון רחב של משטחים
- ניתן לצביעה לאחר 30 דקות
- אינו חודר דרך שכבת הצבע ואינו משנה את גוון הצבע
- התכווצות מופחתת לקבלת איטום עמיד
- גמיש
- עמיד בפני סדיקה והתפוררות
- אטימה 100% למים

אריזות זמינות

גודל אריזה: צבע:
מחסנית 300 מ"ל לבן

שימושים מומלצים לאיטום סביב:

- פינות וחיבורים
- מסגרות חלונות
- צנרת
- מסגרות דלתות
- פתחי אוורור
- פנלים
- חיפויי קיר
- קרניזים
- סדקים ורווחים לפני צביעה
- גמרי נגרות

הידבקות למשטחים

- טיח
- לבנים
- אבן
- עץ צבוע ולא צבוע
- אלומיניום
- רוב סוגי המתכות
- בטון
- ויניל
- טיט
- רוב סוגי הפלסטיק
- לוחות צמנט
- זכוכית
- סטוקו
- קירות גבס
- רוב חומרי הבנייה הנפוצים

מגבלות שימוש

- אינו מיועד לתיקוני פני שטח או מילוי פגמים עמוקים.
- רוחב ועומק המישק לא יעלו על 12.7 מ"מ.
- אין להשתמש על נחושת או סגסוגות נחושת.
- אינו מתאים לשימוש רציף מתחת למים.
- אינו מיועד למילוי מישקי התפשטות.

- כאשר עומק המישק עולה על 12.7 מ"מ
יש להשתמש בחומר גיבוי (Backer Rod).

הוראות יישום והכנת המשטח

המשטח חייב להיות:

- יציב מבחינה מבנית
- נקי משומן, אבק, לכלוך וחומרים זרים
- נקי
- יבש

יישום

יש ליישם בטמפרטורות שבין 4°C ל-38°C.
אין ליישם כאשר צפוי גשם או קיפאון במהלך 24 השעות הקרובות.
חתכו את פיית השפופרת בזווית של 45° בהתאם לרוחב המישק הרצוי.
מלאו את הרווח או המישק בחומר.
החליקו את החומר לפני תחילת היווצרות הקרום.
נקו שאריות חומר טרי באמצעות ספוג לח.
המתינו לפחות 30 דקות לפני צביעה.
סגרו היטב את האריזה לאחר השימוש.

נתונים טכניים

מאפיין	ערך
בסיס	פולימרי אקרילי בתוספת סיליקון
חומר נדיף	מים
אחוז מוצקים	81%
צפיפות	13.1 ליברות לגלון
ריח	חלש מאוד
ניקוי	מים
חיי מדף	12 חודשים
זמן עבודה	10 דקות
זמן ללא דביקות	30 דקות
זמן לצביעה	30 דקות
ייבוש מלא	24 שעות
חזרה לשימוש	24 שעות
עמידות לעובש וטחב	כן
טמפרטורת שירות	29°C עד 82°C

כיסוי

מחסנית 300 מ"ל- כ-16.8 מטר ליניארי בחרוז בקוטר 4.8 מ"מ

ניקוי ואחסון

- ייש לנקות חומר טרי באמצעות ספוג לח.
- חומר יבש יש להסיר בחיתוך או גירוד.
- לנקות ידיים וכלים במים חמים וסבון.
- לאחסן במקום קריר ויבש, הרחק מחום או קור קיצוניים