

צבע יסוד רב תכליתי 067



תיאור כללי

צבע יסוד, 100% אקרילי באיכות פרימיום, לכל משטח. מוצר זה מספק היאחזות חזקה, איטום בפני כתמים ודחיית כתמים, וייבוש מהיר. באופן שעונה על הצרכים של כלל הפרויקטים שלך – **פנים וחיצן.**

מאפיינים

- איטום והיאחזות מעולים
- מציטין בדחיית כתמים
- מספק שכבה עמידה לעובש VOC נמוך
- מתייבש במהירות- שעה
- אינו מתיז בזמן היישום

מגבלות

- לא מומלץ לאיטום סיקוסים (בליטות עץ) או מוהל של עץ אורן
- על משטחים קשים שאינם נקבוביים, כמו קרמיקה מזוגגת ומתכת לא ברזילית, יכולים לעבור כ-3-4 ימים כדי להגיע לחוזק ולהיאחזות המקסימאליים של שכבת צבע היסוד.
- אל תצבע כאשר הטמפרטורה בחוץ וטמפרטורת המשטח נמוכה מ-4.4°C (40°F פרנהייט)
- לא מתאים לשימוש בריצפות

מומלץ עבור

פנים: משטחי עץ, דיקט, גבס, לוחות תקרה, פורמיקה, מזוניט, אריחי קרמיקה, וטיח חדשים או צבועים.

חוצי: משטח עץ חדש או צבוע, משטח מלט סיבי, ציפוי עץ כבד, אלומיניום, מתכות מגולוונות, לבנים, ומשטחי מתכת ברזילית צבועים. זמן ייבוש לחוזק מקסימלי לוקח 3-4 ימים

מידע על המוצר

צבעים: – סטנדרט: לבן ניתן לגוון את הלבן לצבעי פסטל בהירים עם כ-2.0 fl. Oz של פגמנטי ג'נקס® של בנג'מין מור פר גלון.	לבן סוג הרכב סוג פיגמנט סוג טיטניום דיאוקסיד אחוז מוצקים כוסר כיסוי לליטר על פי ההמלצות לעובי שכבה	צבעים מיוחדים: צור קשר עם נציג בנג'מין מור 03-6034417
עובי שכבה — רטוב 3.6-4.4 מיל. מומלץ — יבש 1.3-1.6 מיל. בהתאם למרקם ולמידת הנקבוביות של המשטח. הקפד להעריך כמות מתאימה של צבע עבור ביצוע העבודה. הדבר יבטיח מראה אחיד של הצבע וימזער שימוש עודף בצבע. ראה טבלה בעמוד הבא.	זמן ייבוש למגע 30 דקות (ב-25° צלזיוס) ו- 50% לחות לשכבה שנייה שעה לחות גבוהה וטמפרטורה נמוכה יגרמו לזמני ייבוש, אפשרות לצביעת שכבה נוספת, ושימוש, אחזקים יותר מתייבש על ידי נדיפות, התקבצות צמיגות 98 ± 3 KU נקודת רתיחה ללא גלוס / ברק פלט (>10 @ 85°) טמפרטורת משטח - מינימום 4.4° צלזיוס בעת יישום הצבע -מקסימום 32° צלזיוס ניתן לדילול בעזרת אל תדלל ניקוי של המדלל מים נקיים משקל פר 10.2 ליברות (4.62 קילו) גלון טמפרטורת אחסון - מינימום 4.4° צלזיוס -מקסימום 32° צלזיוס	אישורים: עמידה בכל התחומים הקשורים באשרור ה-VOC עומד בתקן LEED® (יטוד) Qualifies for LEED® v4 Credit Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) CDPH v1 Emission Certified ™Master Painters Institute MPI # 6, 39, 137, 137 X-Green Class A (0-25) over non-combustible surfaces when tested in accordance with ASTM E-84 Water Vapor Transmission: ASTM D1653 (method A): 7 perms
סיוע טכני: זמין באמצעות המפיץ המורשה של בנג'מין מור באזורך. כדי לאתר את מיקומו של המפיץ המורשה הקרוב לאזור מגוריך, אנא חייג 03-6034417, או ב- www.bmpaints.co.il, או באמצעות המייל - info@bmpaints.co.il	תרכובות אורגאניות נדיפות (VOC) 29.5 גרם / ליטר 0.24 ליברות / גלון	

◊ הערכים המדווחים הם עבור בסיס לבן. צור קשר עם נציג בנג'מין מור לערכים של צבעי בסיס ואו צבעים נוספים.

הכנת המשטח

על המשטח המיועד לצביעה להיות נקי, יבש, וללא לכלוך, אבק, גריז, שמן, סבון, ווקס, קילופי צבע, חומרים מסיסים במים, וטחב. הסר את כל קילופי הצבע ושייף מקומות אלו בעזרת נייר זכוכית על מנת להחליק את המשטח ביחס לסביבתו. שייף והקהה אזורים מבריקים. נקה כל שארית של אבק משטח הפנים של הקיר. משטחים מטויחים טריים או בנייה חדשה צריכים לעמוד לפני צביעה בשכבת בסיס. טיח מוכן לצביעה הוא טיח קשה, שיש לו מעט ברק ו-pH מקסימלי של 10; טיח רך, נקבובי או אבקתי הוא טיח שאינו עמיד לצביעה. אף פעם אל תשייף משטחים מטויחים; גרד בעזרת סכין כל בליטה או חתיכות טיח לפני ואחרי ביצוע של תיקוני טיח. שכבת בטון יצוק עם שטח פנים מאוד חלק צריכה להיות חרוטה או משופשפת בכדי לאפשר הידבקות של צבע, זאת לאחר שהסרת כל גורם מפריע וביצעת תיקונים בחומר. הסר את אבקה או חלקיקים רופפים לפני הצביעה בצבע יסוד. על משטחי עץ להיות נקיים לחלוטין. אזהרה: יש ללשש ביסודיות לוחות עץ מהוקצעים על מנת לאפשר את חדירת הצבע והיאחזותו.

משטחים קשים: אם המשטח המיועד לצביעה מכיל טנין חמורה, או מוכתם בכתמי עשן, צבע יסוד אלקידי של בנג'מין מור עשויה להיות הבחירה הטובה ביותר להתמודדות עם משטח זה. התייעץ עם סוכן הצבע של בנג'מין מור באזורך, לקבלת הדרכה נוספת.

אזהרה! אם אתה משפכטל, משייף בעזרת נייר זכוכית, או מסיר בדרך אחרת צבע ישן, אתה עלול להותיר אבק עופרתי. עופרת היא רעל. חשיפה לאבק עופרתי יכולה לגרום לנזק בריאותי, כמו אירוע מוחי, בייחוד בקרב ילדים. על נשים בהריון להימנע גם הן מחשיפה. השתמש במנשם (מסכה) ניוש (NIOSH) בתו תקן על מנת לנטרל את השפעות החשיפה לעופרת. נקה את המשטח בזיהירות בעזרת שואב אבק ומטלית לכה.

צבעי יסוד/צבעי גימור

משטחים חדשים עליך לצבוע בצבע יסוד, ומשטחים צבועים עליך לצבוע בצבע יסוד או לערוך תיקונים בצבע יסוד, כפי הנדרש. לתוצאות ההסתרה הטובות ביותר, השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס לכל מטרה מגוון באופן הקרוב ביותר לצבע הגימור.

שים לב: לצבעים עמוקים מסוימים נדרש צבע יסוד בגוון כהה הדורש הוראות מדויקות על מנת להשיג את הצבע הרצוי. התייעץ עם סוכן הצבע שלך.

עץ ומוצרי:

שכבת יסוד: צבע יסוד MULTI-PURPOSE PRIMER לטקס (067) **לעץ מדמם כמו סקויה או ארז,** השתמש בצבע יסוד פרש סטרט לטקס (046) או בצבע יסוד פנים/חוץ פרש סטרט על בסיס שמן לכל מטרה (024)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

לקיר גבס:

שכבת יסוד: צבע יסוד MULTI-PURPOSE PRIMER לטקס (067) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

לקיר טיח:

שכבת יסוד: צבע יסוד MULTI-PURPOSE PRIMER לטקס (067) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

למשטח מחוספס או מצולק:

שכבת יסוד: פילר 'היי-בילד' לבלוקים סופר ספק לבנייה, פנים/חוץ (206)

שכבת גימור: שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

לבטון יצוק חלק או טרומי:

שכבת יסוד: צבע יסוד MULTI-PURPOSE PRIMER לטקס (067) או איטום פנים/חוץ 100% אקרילי סופר ספק לבינייה (N066) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

למתכות ברזליות (ברזל ופלדה):

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספק HP אקרילי (P04) או צבע יסוד למתכות סופר ספק HP DTM אלקידי (P06) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

למתכות לא ברזליות (ברזל מגולוון ואלומיניום): כל משטח חדש ממתכת צריך לעבור ניקוי יסודי לפני צביעה בעזרת תחליב על מנת להסיר לכלוכים. משטחי מתכת חדשים מבריקים, לא ברזליים, שיש להם נטייה לשחיקה, לטש אותם בעדינות בעזרת נייר לטש מאוד דק או צמר פלדה סינטטי לאחידה טובה יותר.

שכבת יסוד: צבע יסוד למתכות סופר ספק HP אקרילי (P04) **שכבת גימור:** שכבה או שתיים של צבע גימור בנג'מין מור מתאים.

לצביעה מיוחדת, לכלל המשטחים: צבע אזורים חשופים בעזרת צבע היסוד על פי ההמלצות לעיל.

הוראות יישום

ערבב היטב לפני ובמהלך השימוש בצבע. צבע שכבה אחת או שתיים. **יישום הצבע:** בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר, השתמש במברשת ניילון / פוליאסטר פרמיום בהתאמה אישית, של בנג'מין מור, רולר פרמיום של בנג'מין מור, או מוצר זהה. צבע בנדיבות מאזור לא צבוע לאזור רטוב. מוצר זה ניתן גם להתזה.

ספריי, איירלס: לחץ נוזל: 1500-2500
Tip: 0.013- 0.017

דילול / ניקיון

אין צורך לדלל את הצבע, אך אם נדרש דילול להשגת ביצועי צבע טובים יותר הוסף מעט מים נקיים. **אין להוסיף צבעים אחרים או חומרים מסיסים.**

ניקיון: רחץ את מברשות הצבע במים חמימים עם סבון מיד לאחר השימוש. ציוד של ספריי יש לנקות ניקוי סופי עם מעט ספירט על מנת למנוע חלודה או עקוב אחר ההנחיות של הרשות המקומית לגבי שימוש בחומרים מסיסים.

סיים את המוצר או היפטר ממנו כהלכה. מכלים יבשים וריקים השלך למתקן המחזור הקרוב אליך. מעבר לכך ההוראות בדבר השלכת פסולת צבע משתנות באזורים שונים. עקוב אחר ההוראות של הרשות המקומית שלך לגבי השלכת פסולת צבע.

מידע על בטיחות, בריאות, ואיכות הסביבה

השתמש אך ורק באזור מאוורר. הימנע מנשימה של תרסיס ספריי או אבק מנייר לטש. וודא זרימת אוויר נקי במהלך הצביעה וזמן הייבוש. הימנע ממגע עם העיניים וממגע ממושך או חוזר בעור. הימנע מחשיפה לאבק וספריי באמצעות שימוש במנשם ניוש (NIOSH) בתו תקן במהלך השימוש, הליטוש, והייבוש. עקוב אחר ההוראות היצרן לפני השימוש במנשם. הקפד לסגור את מכסה הצבע לאחר השימוש. רחץ את ידיך ביסודיות לאחר השימוש.

אזהרה: מוצר זה מכיל כימיקלים הידועים כעלולים לגרום לסרטן, קשיי נשימה, או פגיעה בפוריות.

עזרה ראשונה: במקרה של מגע עם העיניים, רחץ היטב בזרם מים חזק למשך לפחות 15 דקות; במקרה של מגע בעור, רחץ ביסודיות בעזרת סבון ומים. אם התסמינים ממשיכים, גש לקבלת טיפול רפואי. אם אתה חווה קשיי נשימה, התרחק מהאזור ונשום אוויר נקי. אם אתה ממשיך לחוות קשיי נשימה, גש באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי. **במקרה שנשפך צבע –** נקה אותו בעזרת מטלית בד והשלך כפי ההוראות תחת הסעיף 'ניקיון'.

הרחק מהישג ידם של ילדים

שמור מהתייבשות הצבע

למידע בריאותי או בטיחותי נוסף עיין

בדף המידע של 'בטיחות המוצר'